

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Separol® W-220

DESCOFRANTE DE BASE AQUOSA BIODEGRADÁVEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Separol® W-220 é um descofrante pronto a aplicar, isento de solventes e óleo mineral. É uma emulsão à base de óleo sintético biodegradável.

UTILIZAÇÕES

Sika® Separol® W-220 pode utilizar-se para betonegens no local ou pré-fabricação.

Especialmente desenvolvido para uso em:

- Cofragens lisas não absorventes
- Cofragens absorventes
- Cofragens aquecidas (até +70 °C)

Sika® Separol® W-220 também adequado para:

- Cofragens texturadas

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Sika® Separol® W-220 tem as seguintes características:

- Baixa viscosidade
- Não escorre em superfícies verticais
- Autonivelante após pulverização
- Minimiza o aparecimento de poros e falhas
- Vapores não inflamáveis
- Evita a aderência da leitação superficial de betões e argamassas a todas as zonas tratadas
- Produto seguro de manusear

Isso proporciona as seguintes vantagens:

- Fácil e eficaz desmoldagem entre a cofragem e o betão endurecido
- Bom acabamento superficial
- Manutenção da qualidade do betão à superfície
- Proteção da cofragem contra a corrosão do aço e envelhecimento precoce

CERTIFICADOS / NORMAS

Sika® Separol® W-220 é ensaiado de acordo com procedimentos internos da Sika®

DADOS DO PRODUTO

Base química	Óleos sintéticos, miscíveis em água
Fornecimento	20L, 210L (Bidão), 1000L (IBC)
Aspecto / Cor	Líquido branco leitoso
Tempo de armazenamento	6 meses após a data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenamento nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas em ambiente seco e ao abrigo da luz solar direta. Proteger da geada.
Massa volúmica	0,97 g/cm ³ (a +20 °C)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo Dependendo da porosidade da cofragem, o consumo pode ir até aprox.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Antes da aplicação a emulsão deve ser bem agitada. Não diluir ou misturar com outros produtos! Sika® Separol® W-220 é aplicado em camadas finas e uniformes, até a base ficar com uma aparência branca pontilhada, cobrindo toda a superfície (poderão ser necessárias aplicações adicionais em caso de cofragens altamente absorventes).

Recomendamos o uso de um pulverizador com pressões entre 3 a 6 bar e um bico de pulverização plano (01 F 110, 652.307 ou 652.245).

Evitar zonas acumuladas de Sika® Separol® W-220.

Qualquer excesso deve ser limpo com um pano ou esponja.

Após a aplicação, respeitar um período de evaporação de 20 minutos a +20 °C. Antes da betonagem, é recomendada a realização de testes preliminares de forma a otimizar a tarefa.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sika® Separol® W-220
Fevereiro 2020, Versão 01.01
021405021000000162

SikaSeparolW-220-pt-PT-(02-2020)-1-1.pdf