



FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika Boom[®] P

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika Boom[®] P é uma espuma monocomponente de poliuretano, de cura rápida, para utilização com aplicador plástico.

UTILIZAÇÕES

Sika Boom[®] P foi desenvolvida para a fixação, isolamento e preenchimento de juntas na instalação de aros de portas e janelas, grelhas de ventilação e climatização, caixas de estores, tomadas e caixas de derivação, etc. Sika Boom[®] P permite uma instalação livre de ruído, frio e correntes de ar numa única aplicação.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Aplicação versátil com o aplicador plástico
- Cura rápida
- Elevada capacidade de expansão
- Excelente isolamento térmico
- Eficaz na redução do ruído
- Reutilizável
- Pintável
- Sem gases nocivos para a camada de ozono

DADOS DO PRODUTO

Base química	Poliuretano
Fornecimento	Embalagens de 750ml, 12 embalagens por caixa.
Tempo de armazenamento	Sika Boom [®] P conserva-se durante 18 meses a partir da data de fabrico, se armazenado corretamente na embalagem original, intacta e por encetar e se as condições de armazenamento forem cumpridas.
Armazenagem e conservação	Sika Boom [®] P deve ser armazenado em ambiente seco, protegido da luz solar direta e a temperaturas entre +5 °C e +25 °C (o armazenamento abaixo de 5°C e acima dos 25°C encurta consideravelmente o prazo de validade da espuma). As embalagens devem ser armazenadas e transportadas sempre na posição vertical.
Cor	Amarelo claro
Massa volúmica	0,022 ± 3 kg/dm ³ (ASTM D1622)

DADOS TÉCNICOS

Resistência à compressão	0,03 MPa (DIN 53421)
Estabilidade dimensional	±10%.
Temperatura de serviço	-40 °C a +80 °C.

Resistência térmica	Aprox. 0,036 W/mK.	
Absorção de água	Max. 1% volume	
Resistência ao fogo	B3	(DIN 4102-1)

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Rendimento	45 litros* O débito de espuma pode ser regulado pelo pressão no gatilho ou ajustando a válvula de pressão na pistola. *Valor máximo obtido em condições laboratoriais controladas; o valor real pode diferir devido a factores externos, tais como humidade e temperatura ambiente, método de aplicação, etc.	(ASTM C1536)
Temperatura ambiente	+10 °C min. / +30 °C max.	
Humidade relativa do ar	30 % min. / 95 % max.	
Temperatura da base	+10 °C min. / +30 °C max.	
Tempo de cura	Sika Boom® P cura completamente ao fim de 24 horas	
Tempo de formação de película	5 a 10 minutos	
Tempo de corte	Aprox. 30 minutos	

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OUTROS DOCUMENTOS

Ficha de Dados de Segurança


OBSERVAÇÕES

- A embalagem deverá estar a uma temperatura entre +5 °C e +25 °C.
- Para uma aplicação e expansão óptimas a embalagem deverá encontrar-se a +20 °C.
- Proteger a embalagem da exposição solar directa e de temperaturas superiores a +50 °C (risco de explosão).
- É necessário um teor de humidade suficiente para a correcta cura da espuma.
- Caso não se pulverize a espuma com água durante a aplicação, pode ocorrer uma expansão subsequente indesejada (expansão secundária)
- Não encher zonas ocas na totalidade, pois a espuma expande ao curar
- Não utilizar sobre polietileno (PE), polipropileno (PP), Teflon, silicone, agentes desmoldantes, óleo, gordura ou produtos similares.
- Sika Boom® P não é resistente aos raios UV e pode descolorar ou deteriorar-se por exposição à luz solar; pintar ou revestir a espuma quando aplicada no exterior.
- Ler atentamente as recomendações técnicas impressas no rótulo de Sika Boom® P

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Regulamento (CE) No 1907/2006 (REACH) - Formação obrigatória

A partir de 24 de Agosto de 2023 é obrigatória formação adequada antes da utilização profissional e industrial deste produto. Para mais informação e para o link para a formação visite www.sika.com/pu-training.



REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

DIRECTIVA 2004/42 / CE - LIMITAÇÃO DAS EMISSÕES DE COV

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Para a aplicação de Sika Boom® P devem ser seguidas todas as boas práticas da construção.

PREPARAÇÃO DA BASE

A base deve estar limpa e seca, uniforme, sem gordura ou óleo, poeiras e partículas soltas. Tinta, leitança de cimento e outras partículas friáveis devem ser integralmente removidas. Humedecer a base com água limpa antes da aplicação de Sika Boom® P. Este proce-

dimento garante uma óptima polimerização e previne uma possível expansão secundária da espuma.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

- Agitar bem a lata antes de usar (mínimo 20 vezes), e sempre que existir interrupção na aplicação
- Enroscar completamente a cânula aplicadora na válvula da lata
- A espuma só pode ser aplicada com a lata em posição invertida (válvula para baixo)

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com Sika Boom®-Cleaner / Sika® Remover-208 imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto

Sika Boom® P
Setembro 2024, Versão 01.04
02051406000000032

SikaBoomP-pt-PT-(09-2024)-1-4.pdf

