

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-270 Renovación

PÓ BASE EM GESSO PARA REBOCO INTERIOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-270 Renovación é uma argamassa de base inorgânica, projetável para renovação de paredes interiores.

UTILIZAÇÕES

- Para a renovação de paredes irregulares interiores, pinturas base aquosa, etc.
- Alisamento de paredes interiores em gesso ou estuque

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Muito boa aderência mesmo sobre suportes de baixa absorção
- Grande poder de cobertura
- Muito boa trabalhabilidade, fácil de regularizar, alisar e lixar
- Acabamento fino com elevada resistência à riscagem
- Aplicável em camada espessa
- Secagem rápida

CERTIFICADOS / NORMAS

Argamassa classificada como G3S2V0W0A0C0 segundo EN 16566:2014

DADOS DO PRODUTO

Base química	Produto à base de gesso e vários aditivos
Fornecimento	Saquetas de 3,5 kg Sacos de 15 kg
Aspecto / Cor	Pó branco
Tempo de armazenamento	12 meses após data de fabrico
Armazenagem e conservação	Na embalagem original não encetada, em ambiente seco e fresco, ao abrigo da geada e da luz solar directa.
Massa volúmica	~ 0,9 ± 0,05 kg/dm ³

DADOS TÉCNICOS

Tensão de aderência	> 0,84 MPa
---------------------	------------

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	Misturar o equivalente a 48% do peso do pó com água e amassar com misturador helicoidal até obtenção de uma pasta homogénea, macia e fácil de manusear. A mistura deve ficar em repouso para uma melhor molhagem da pasta.
Densidade da argamassa em fresco	~ 1,45 ± 0,05 kg/dm ³
Consumo	Depende da rugosidade do suporte e espessura de camada aplicada. Como orientação, ~ 0,8 kg de SikaWall®-270 Renovación pode cobrir ~1 m ² com 1 mm de espessura.
Espessura da camada	Máx. 3 mm
Temperatura ambiente	+5 °C mín. / +30 °C máx.
Temperatura da base	+5 °C mín. / +30 °C máx.
Tempo de vida útil da mistura (pot-life)	~ 180 minutos (+20 °C)
Tempo de secagem	~ 24 horas. Dependendo das condições ambientais, espessura e suporte.
Tempo de espera / Repintura	Tempo de secagem ~ 24 horas dependendo da espessura. Pode ser lixado e pintado: ~ 24 horas (+20 °C) É recomendada a aplicação de uma demão de SikaWall® 08 Fixador antes de pintar ou aplicar papel de parede.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Limpa, seca, isenta de poeiras, gorduras e partículas soltas.
Sobre pinturas antigas, estas deverão estar bem aderentes, isentas de fissuras, descasques ou zonas soltas.

APLICAÇÃO

SikaWall®-270 Renovación pode ser aplicado com pa-lustra lisa ou por projeção.
No caso de suporte irregular é conveniente aplicar o produto em 2 ou mais camadas.
Quando de enchimentos de fissuras ou buracos mais profundos aconselha-se a aplicação em várias camadas.
Após endurecimento lixar a superfície com lixa de grão fino (ex.180) e proceder à pintura, sem antes aplicar SikaWall® 08 Fixador.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar imediatamente todas as ferramentas e equipamento com água após a utilização. Material endurecido só pode ser removido mecanicamente.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRICÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança, que contém todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
SikaWall®-270 Renovación
Agosto 2019, Versão 01.01
020406010010000023

SikaWall-270Renovacín-pt-PT-(08-2019)-1-1.pdf