

# FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## SikaWall®-355 One Strike

### PASTA LIGEIRA

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-355 One Strike é um enchimento leve revolucionário, pronto a usar, para a preparação de inúmeras superfícies antes de pintar ou aplicar papel de parede. Com base na alta resistência dos enchimentos poliméricos ligeiros, o produto supera as argamassas convencionais na maioria das aplicações. Desenhado para o utilizador profissional e D.I.Y.

#### UTILIZAÇÕES

SikaWall®-355 One Strike é indicado para o enchimento de ocos/buracos em superfícies de:

- Gesso e estuque
- Tijolo
- Pedra
- Madeira

#### CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Enchimento numa operação até 75 mm numa só camada sem necessidade de acumulação de camadas.
- Muito fácil aplicação.
- Não necessita de lixagem – acabamento liso.
- As propriedades e a leveza de SikaWall®-355 One Strike previne o seu deslizamento mesmo em tetos.
- Sem retração - durante o processo de secagem.
- Secagem rápida – pronto a pintar ou aplicar papel de parede em 30 minutos.
- Pintável com tintas base solvente e aquosas.
- Utilização no interior e exterior.
- Aspeto branco brilhante.

#### DADOS DO PRODUTO

Base química	Dispersão de polímeros base aquosa.
Fornecimento	Embalagem de 450 ml em caixas de 12 unidades.
Aspecto / Cor	Pasta leve branca e brilhante.
Tempo de armazenamento	24 meses após a data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Na embalagem original não encetada, em local seco e ao abrigo da luz solar direta. Proteger da geada
Massa volúmica	~ 0,350 kg/dm <sup>3</sup>
Granulometria máxima	Dmáx : 0,12 mm
Teor de sólidos	~ 61% (w/w)

#### INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	Depende da rugosidade do suporte e espessura de camada aplicada. Como orientação ~1 litro de SikaWall®-355 One Strike ~1 m <sup>2</sup> por mm de espessura.
---------	--

<b>Espessura da camada</b>	Largura máxima: 50 mm Enchimento máximo: 75 mm
<b>Temperatura ambiente</b>	+5°C min. / +30°C máx.
<b>Temperatura da base</b>	+5°C min. / +30°C máx.
<b>Tempo de espera / Repintura</b>	Tempo de secagem ~30 minutos. Notas: o tempo de secagem corresponde a uma camada de espessura fina. No caso de enchimentos de buracos ou fissuras mais profundos o tempo de espera é mais alongado, para que o produto endureça em toda a sua espessura.

## QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Limpa, seca e livre de poeira e sujidades, gorduras e partículas soltas. Quando no suporte existir uma pintura antiga, esta deve estar bem aderente, sem fissuras ou materiais friáveis.

## MISTURA

Produto pronto a usar não necessitando de mistura

## APLICAÇÃO

Aplicar diretamente a partir da embalagem com espátula. Espalhar na superfície e deixar secar. Habitualmente não necessita de lixagem, embora se possa fazê-lo.

SikaWall®-355 One Strike pode ser pintado após 30 minutos, usando pinturas aquosas. Deixar secar 12 horas quando de pinturas base solvente.

## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar imediatamente todas as ferramentas e equipamentos com água após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

## OBSERVAÇÕES

- Não utilizar sobre plásticos ou metais.
- Não aplicar na eminência de chuva (utilização exterior).
- Não aplicar a temperaturas (suporte e ambiente) inferiores a 5° C.
- Quando de aplicações no exterior a repintura é essencial.
- A sua formulação não prevê movimentos no suporte.

Sika Portugal, SA  
Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto  
SikaWall®-355 One Strike  
Novembro 2019, Versão 01.01  
020406010020000052

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respetiva Ficha de Dados de Segurança, que contém todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com a segurança.

## NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

SikaWall-355OneStrike-pt-PT-(11-2019)-1-1.pdf