

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikaflex® Construction Purform®

Selante de baixo módulo para fachadas de betão e alvenaria

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikaflex® Construction Purform® é um selante de juntas elástico de poliuretano, monocomponente e tixotrópico (não escorre). Devido às suas boas propriedades de aplicação e à sua elevada capacidade de acomodação de movimento, sela de forma duradoura as juntas com movimento e de ligação em fachadas de betão e alvenaria.

UTILIZAÇÕES

O produto é utilizado para a selagem elástica de juntas e para a impermeabilização de juntas com movimento e de ligação nas envolventes de edifícios. Sikaflex® Construction Purform® é utilizado nas seguintes áreas de aplicação:

- Caixilhos de janelas e portas
- Juntas entre elementos de fachadas
- Juntas entre elementos pré-fabricados
- Fachadas com isolamento térmico (ETICS)

Sikaflex® Construction Purform® é utilizado para aplicações interiores e exteriores.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil de extrudir e de trabalhar
- Elevada capacidade de acomodação de movimentos: $\pm 25\%$ (ISO 9047), $\pm 50\%$ (ASTM C719)
- Baixa tensão no substrato devido ao baixo módulo do vedante
- Boa resistência às intempéries
- Boa resistência mecânica
- Boa aderência a muitos materiais de construção
- Teor de diisocianato monomérico $< 0,1\%$: não é necessária formação sobre segurança para o utilizador (restrição REACH 2023, Anexo XVII, entrada 74)

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

- Qualidade do ambiente interior (Indoor Environmental Quality): Materiais de Baixa Emissão no âmbito do LEED® v4
- Classificação das emissões de COV GEV Emission Code EC1Plus

CERTIFICADOS / NORMAS

- VOC Content SCAQMD Rule 1168, Sikaflex® - , eurofins, Test Report No. 392-2023-00524602_XG_EN
- VOC EMISSION M1, Sikaflex® xx, eurofins, Test Report No. 392-2022-00437201_I_EN
- Classification for sealants DIN EN ISO 11600, Sikaflex®-708 Construction, SKZ, Test Report No. 225964/22-III

DADOS DO PRODUTO

Declaração do produto	EN 15651-1:2012	F EXT-INT CC 25 LM
	ISO 11600:2002	Class F 25 LM
	ASTM C 920-18	Movement Class 50
	DIN 18540	F
Base química	Poliuretano Sika® Purform®	
Fornecimento	Cartuchos com 300 ml	12 cartuchos por caixa
	Consultar a Tabela de Preços em vigor.	
Tempo de armazenamento	15 meses a partir da data de fabrico.	
Armazenagem e conservação	Sikaflex® Construction Purform® deve ser armazenado na embalagem original, intacta e por encetar em ambiente seco e a temperaturas entre +5 °C e +25 °C. Consultar sempre a embalagem. Consultar a Ficha de Dados de Segurança atual para informação sobre manuseamento e armazenagem seguros.	
Cor	Branco e cinzento. Consultar a Sika Portugal acerca da disponibilidade do produto noutras cores.	
Massa volúmica	(1.45 ± 0.1) kg/l	(ISO 1183-1)

DADOS TÉCNICOS

Dureza Shore A	Produto com 28 dias de cura a +23 °C e 50 % H.R.	> 20	(EN ISO 868)
Resistência à tração	Produto com 28 dias de cura a +23 °C e 50 % H.R.	0.96 MPa	(ISO 37)
Secante do módulo de elasticidade	Produto com 28 dias de cura a +23 °C e 50 % H.R. Medido a 100% extensão a +23 °C	0.30 N/mm ²	(ISO 8339)
	Produto com 28 dias de cura a +23 °C e 50 % H.R. Medido a 100% extensão a -20 °C	0.60 N/mm ²	
Alongamento à rotura	Produto com 28 dias de cura a +23 °C e 50 % H.R. Medido a 100% extensão a -20 °C	1000 %	(ISO 37)
Capacidade de acomodação aos movimentos	± 25 %		(EN ISO 9047)
	± 50 %		(ASTM C719)
Recuperação elástica.	Produto com 28 dias de cura a +23 °C e 50 % H.R.	90 %	(EN ISO 7389)
Resistência à propagação do rasgão	Produto com 28 dias de cura a +23 °C e 50 % H.R.	6.0 N/mm	(ISO 34-2)
Temperatura de serviço	Máxima	+70 °C	
	Mínima	-40 °C	
Resistência à intempérie	10		(ISO 19862)

Projecto da junta

Para as juntas com movimento (ex. juntas de dilatação), a largura deve ser de, pelo menos, 8 mm e não deve exceder 40 mm. Para as juntas sem movimento, tais como as juntas de ligação em zonas interiores, a largura da junta pode ser inferior a 8 mm. As dimensões da junta devem ser concebidas de acordo com a capacidade de movimento do selante. Em todos os casos, as juntas devem ter uma profundidade mínima de 8 mm ou uma largura e profundidade de 2 : 1, consoante o que for maior. Para mais informações contactar os Serviços Técnicos da Sika.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Escorrimento	Perfil de 20 mm testado a +50 °C	0 mm	(EN ISO 7390)
Temperatura de serviço	Máxima	+40 °C	
	Mínima	+5 °C	
Temperatura ambiente	Máxima	+30 °C	
	Mínima	+5 °C	
Temperatura da base	Máxima	+40 °C	
	Mínima	+5 °C	
	Cuidado com a condensação. A temperatura do substrato durante a aplicação deve estar pelo menos +3 °C acima do ponto de orvalho.		
Material de fundo de junta	Usar cordões de fundo de junta de polietileno de célula fechada (Cordão Sika)		
Taxa de cura	A 23 °C e 50 % H.R.	3 mm / 24 h	(CQP049-2)
Tempo de formação de pele	A 23 °C e 50 % H.R.	60 minutos	(CQP019-1)
Tempo de acabamento	A 23 °C e 50 % H.R.	40 minutos	(CQP019-2)

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

IMPORTANTE

Má aderência devido a uma preparação inadequada da superfície

Os primários são promotores de aderência.

1. Não utilizar primários para melhorar superfícies de juntas mal preparadas ou superfícies de juntas mal preparadas ou mal limpas.

IMPORTANTE

Má aderência devido a um procedimento de aplicação incorreto do primário

Procedimentos de aplicação de primário incorretamente definidos ou não controlados podem levar a uma variação no desempenho do produto.

1. Testar a aderência em substratos específicos do projeto e acordar os procedimentos com todas as partes antes da aplicação em obra. Para mais informação, contactar os Serviços Técnicos da Sika.

O substrato deve ser sólido, limpo, seco e livre de contaminantes como poeira, óleo, gordura, leitança de cimento, selantes antigos e revestimentos de tinta mal aderidos que possam afetar a aderência do primário e do selante.

O substrato deve ter resistência suficiente para resistir as tensões induzidas pelo produto durante o movimento.

1. Utilizar técnicas como escovagem, esmerilagem, jato de areia ou outros métodos mecânicos adequados para remover todo o material fraco do substrato.
2. Reparar todos os bordos das juntas danificadas com produtos de reparação Sika adequados.
3. Remover o pó, material solto e friável de todas as superfícies antes de aplicar o selante.

Se testado ou apoiado pela experiência, Sikaflex® Construction Purform® pode ser utilizado sem primários ou activadores em muitos substratos.

Utilizar os seguintes procedimentos de preparação ou pré-tratamento para garantir uma óptima aderência e durabilidade da junta, ou se Sikaflex® Construction Purform® for utilizado em aplicações de elevado desempenho, tais como juntas em edifícios de vários andares, juntas altamente tensionadas, ou juntas expostas a condições climáticas extremas.

SUBSTRATOS NÃO POROSOS

Alumínio, alumínio anodizado, aço inox, aço galvanizado ou azulejos vidrados:

1. Tornar a superfície ligeiramente rugosa com um esfregão abrasivo fino.

2. Limpar a superfície

3. Aplicar Sika Aktivator®-205 usando um pano limpo

Outros metais, tais como cobre, latão e zinco-titânio:

1. Tornar a superfície ligeiramente rugosa com um esfregão abrasivo fino.

2. Limpar a superfície

3. Aplicar com Sika Aktivator®-205 usando um pano limpo.

4. Esperar que o produto atinja o tempo de espera necessário.

5. Aplicar Sika® Primer-3 N com pincel.

Metais com revestimentos eletroestáticos/termolacados

1. Efetuar ensaios preliminares para verificar a aderência. Para mais informações contactar os Serviços Técnicos da Sika.

Bases em PVC:

1. Tratar a superfície com Sika® Primer-215 aplicado com pincel.

SUBSTRATOS POROSOS

Betão, betão leve, rebocos e argamassas de base cimentosa e tijolo

1. Pincelar sobre a superfície o primário Sika® Primer-3N ou Sika® Primer-115 aplicados com pincel.

Betão com 2-3 dias de cura, ou com aspeto húmido mate (sem água superficial)

Tratar com Sika® Primer-115 aplicado a pincel.

APLICAÇÃO

IMPORTANTE

Seguir rigorosamente os procedimentos de instalação

Seguir rigorosamente os procedimentos de instalação definidos nos métodos de aplicação, manuais de aplicação e instruções de trabalho, que devem ser sempre ajustadas às condições verificadas em obra.

IMPORTANTE

Manchas em substratos de pedra natural devido à migração de plastificantes

Podem ocorrer manchas devido à migração de plastificantes quando utilizado em pedra reconstituída ou natural, como granito, mármore ou calcário.

1. Não utilizar em substratos de pedra natural

IMPORTANTE

Degradação do selante devido à lixiviação de óleo dos substratos, plastificantes ou solventes

Materiais betuminosos, borracha natural ou a borracha EPDM podem libertar óleos, plastificantes ou solventes que podem degradar Sikaflex® Construction Purform® e fazer com que o mesmo fique colativo.

1. Não utilizar Sikaflex® Construction Purform® em materiais de construção que libertem óleos, plastificantes ou solventes.

IMPORTANTE

Degradação do selante devido a ataque químico

1. Não utilizar Sikaflex® Construction Purform® para selar juntas dentro e à volta de piscinas que contenham agentes de tratamento de água, como cloro.

IMPORTANTE

Cura insuficiente devido à exposição ao álcool

A exposição ao álcool durante a cura pode interferir com a reação de cura e fazer com que o Sikaflex® Construction Purform® permaneça mole ou se torne colativo.

1. Não expor o Sikaflex® Construction Purform® a produtos que contenham álcool durante o período de cura.

IMPORTANTE

Aplicação em espaços confinados

É necessária humidade atmosférica para que o produto cure.

1. Não aplicar o Produto em espaços fechados com renovação de ar limitada.

Aumento do tempo de formação da pele e do tempo de cura devido a alterações das condições ambientais

Nota: A alteração das condições ambientais pode afetar o desempenho do produto. A formação da pele e o tempo de cura podem ser significativamente aumentados devido a baixa humidade, baixa temperatura e juntas de grandes dimensões.

1. É conveniente usar fita de pintor para delimitar a zona a selar quando se pretendem trabalhos com exigência estética elevada ou linhas direitas.

2. Após a preparação do substrato, inserir um cordão de fundo de junta (Cordão Sika) na profundidade recomendada.

3. Aplicar o primário nas superfícies das juntas, conforme recomendado na preparação do substrato. Nota: evitar a aplicação excessiva do primário.

4. Cortar a extremidade da embalagem.

5. Cortar o bico aplicador no diâmetro requerido.
6. Insira o produto na pistola de aplicação.
7. Extrudir o produto na junta. Nota: evitar a oclusão de ar no interior da junta. Certifique-se de que o produto entra em completo contacto com ambos os lados da junta.
8. **IMPORTANTE:** não utilize produtos de acabamento que contenham solventes. Logo que possível, após a aplicação, pressionar o produto firmemente contra os lados da junta para garantir uma aderência adequada e um acabamento liso. Utilizar um agente de acabamento compatível, como o Sika® Tooling Agent N, para alisar a superfície da junta.
9. Remover a fita adesiva após o acabamento, mas antes do tempo de formação de pele do produto.

IMPORTANTE

Tinta colativa devido à migração de plastificantes

As tintas e os selantes ou colas podem conter plastificantes e outras substâncias que migram e podem fazer com que a superfície pintada fique colativa.

IMPORTANTE

Fissuras na tinta devido ao movimento da junta

A tinta rígida aplicada sobre um selante ou uma cola flexíveis pode fissurar quando utilizada em juntas sujeitas a movimento.

Sikaflex® Construction Purform® pode ser pintado com a maioria dos sistemas de pintura convencionais.

1. Deixar o produto curar completamente antes de aplicar a tinta.
2. Antes de pintar, efetuar ensaios preliminares para testar a compatibilidade da tinta ou do sistema de revestimento com o produto, em conformidade com a norma ISO/TR 20436:2017- Buildings and civil engineering works - Sealants - Paintability and paint compatibility of sealants

Variações de cor

Podem ocorrer variações de cor, particularmente na cor branco ou outras tonalidades de cores claras. No entanto, esta variação de cor é puramente estética e não influencia adversamente o desempenho técnico ou a durabilidade do produto.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com Sika® Remover-208, imediatamente após a utilização. Uma vez curado, o produto só pode ser removido mecânicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto
Sikaflex® Construction Purform®
Julho 2024, Versão 03.03
02051101000000123

SikaflexConstructionPurform-pt-PT-(07-2024)-3-3.pdf

