

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

LANKO 101 PARENDUIT

Barramento fino pronto a usar, para paredes e tetos no interior e exterior

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LANKO 101 PARENDUIT é uma pasta de alisamento cosmética, para misturar com cimento ou gesso para a regularização de superfícies e enchimento de "chô-chos" em superfícies de betão. Obtem-se uma superfície lisa eliminando irregularidades, costuras e bolsas de inertes.

UTILIZAÇÕES

LANKO 101 PARENDUIT é indicado para aplicações em paredes e tetos no interior e exterior.

Suportes possíveis

Interior e exterior

- Reboco tradicional
- Betão
- Betão armado
- Aduelas, côcos em betão, etc.
- Paineis de betão préfabricado.

Somente interior

- Gesso e painéis de gesso (quando gesso misturado).

Revestimentos possíveis

- Camadas espessas de acabamento sintético
- Tintas minerais
- Papel de parede
- Tecido
- Revestimentos de plástico colados
- Revestimentos por pintura

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Acabamento liso perfeito
- Pode ficar exposto ou recoberto
- Aspeto final pode ser similar à cor do suporte
- Muito boa aplicação à espátula
- Reduz o consumo de tinta de acabamento

DADOS DO PRODUTO

Base química	Resinas sintéticas, cargas minerais e aditivos
Fornecimento	Baldes de 5, 20 e 25 kg.
Aspecto / Cor	Pasta branca
Tempo de armazenamento	12 meses após data de fabrico nas embalagens originais, não danificadas e não encetadas
Armazenagem e conservação	Armazenado em ambiente seco e protegido de ação solar direta e a temperaturas entre +5°C e + 30°C
Massa volúmica	1.3 - 1.4 kg/L
Valor do pH	8 - 10

DADOS TÉCNICOS

Tensão de aderência ≥ 0.5 MPa aos 28 dias com 1 mm de espessura (sobre betão)

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	LANKO 101 PARENDUIT : Cimento (1 : 0.7-1)
Espessura da camada	0.3 - 2.0 mm
Temperatura ambiente	+10°C a +35°C
Tempo de ajuste inicial	3 horas 30 minutos a +25°C
Tempo de espera / Repintura	~3 - 7 dias

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

- Espessuras superiores a 2 mm podem ocasionalmente ser aplicadas no caso de, como exemplo, enchimento de ninhos de inertes e/ou "chôchos" (bolsas de ar)
- Não aplicar sobre suporte molhado ou quente.
- Sob condições quentes, proteger o revestimento acabado da desidratação prematura, pulverizando ligeiramente com água.
- Não cobrir com argamassa à base de ligante hidráulico.
- Não usar em superfícies submersas.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

1. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeiras, gordura ou revestimentos.
2. Antes de aplicar, o betão recente deve estar seco aos 3-7 dias dependendo das condições atmosféricas.
3. Remova babas de cofragem ou outras irregularidades que estejam acima da espessura recomendada.
4. Na presença de inúmeros poros/ninhos no suporte, aplique uma primeira camada para o seu preenchimento. As camadas seguintes serão mais fáceis e mais rápidas de aplicar.
5. Humedecer as superfícies antes da aplicação.

MISTURA

1. Misture 1 kg de LANKO 101 PARENDUIT com 0.7 kg a 1 kg de cimento (branco ou cinzento) ou gesso até que o produto esteja homogéneamente distribuído. Não adicionar água.
2. O suporte em cimento ou gesso não deve estar excessivamente seco para evitar dificuldades na aplicação e qualidade no produto.
3. Misturar da seguinte forma: No caso de pequenas quantidades, utilize um misturador para misturar pelo menos durante 3 minutos até adquirir a consistência desejada. No caso de grandes quantidades é recomendado um equipamento de mistura de 500 rpm. Tempo de mistura: pelo menos 3 minutos e até a consistência desejada.
4. Deixe a mistura repousar durante 1 - 3 minutos.
5. Diferentes fornadas/marcas de cimento podem resultar em cores diferentes. Testar antes de aplicar. A cor final depende do cimento selecionado e quantidade de cimento misturado

APLICAÇÃO

1. Aplicar à espátula uma primeira camada do produto misturado.
2. Aplicar no mínimo 2 camadas: a primeira para nivelar o suporte e a segunda para finalizar. Mais camadas podem ser aplicadas para aumentar a espessura ou melhorar a textura.
3. Na presença de inúmeros poros/ninhos no suporte, aplique uma primeira camada para o seu preenchimento. As camadas seguintes serão mais fáceis e mais rápidas de aplicar.
4. Deixe secar o tempo suficiente entre camadas 10 - 45 minutos.
5. Pode polir/lixa a superfície com lixa nº 380.
6. Deixe secar 3 - 7 dias antes de aplicar o material de acabamento.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
LANKO 101 PARENDUIT
Janeiro 2021, Versão 02.01
021825202000000006

LANKO101PARENDUIT-pt-PT-(01-2021)-2-1.pdf