

Ficha de Produto
Edição de abril de 2018
Nº de identificação: 03.303
Versão nº 2
SikaWall®-275 Rapid

SikaWall®-275 Rapid

Argamassa de gesso para revestimento de reboco no interior

Descrição do produto

SikaWall® 275 Rapid é uma argamassa de base inorgânica, para regularização e acabamento final de paredes interiores antes de pintar e aplicar papel de parede.

Utilizações

- Alisamento de paredes interiores em gesso ou estuque.
- Preparação de paredes interiores que necessitam de um acabamento fino antes de pintar ou de aplicar papel de parede.

Características/Vantagens

- Boa aderência sobre suportes em gesso ou estuque.
- Secagem rápida.
- Muito boa trabalhabilidade, fácil de regularizar, alisar e lixar em 3 horas.
- Acabamento muito fino.
- Aplicável em camada fina.

Certificados/Boletins de Ensaio

Massa classificada como G3S1V0W0A0C0 segundo a EN 16566:2014.

Dados do produto

Aspecto / Cor

Pó branco.

Fornecimento

Bolsas de 3,5 kg.

Armazenagem e conservação

O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

Dados técnicos

Base química

Produto à base de gesso e diferentes aditivos aceleradores.

Massa volúmica

~1,00 kg/dm³ (pó).
~1,50 kg/dm³ (em fresco).

Espessura por camada

Máximo 10 mm.

Tempo de vida útil da mistura (*pot-life*)

~30 – 45 minutos a 20 °C.

Tempo de secagem

~4 horas para 3 mm espessura.



Propriedades físicas / Mecânicas

**Aderência a suporte
poroso EN 1542** > 1,50 MPa.

Informação sobre o sistema

Pormenores de aplicação

Consumo Dependendo da rugosidade da base e a espessura aplicada.
Como orientação, ~0,80 kg de SikaWall® 275 Rapid para ~1 m² com 1 mm de espessura.

Qualidade da base Limpa, seca e livre de poeira e sujidades, gorduras e partículas soltas.
Quando no suporte existir uma pintura antiga, este deve estar bem aderente, sem fissuras ou materiais friáveis.

Condições de aplicação/ Limitações

Temperatura da base Mínima: +5 °C. / Máxima: +30 °C.

Temperatura ambiente Mínima: +5 °C. / Máxima: +30°C.

Instruções de aplicação

Relação de mistura SikaWall® 275 Rapid + água potável (2:0,9).

Mistura Misturar o equivalente a ~45% do peso do pó com água (~1,5 litros) e amassar com misturador helicoidal até obtenção de uma pasta homogênea, macia e fácil de manejar.

Em seguida, deixar a mistura repousar 2 a 3 minutos para se obter uma melhor maturação da mistura.

**Método de Aplicação /
Ferramentas** SikaWall® 275 Rapid pode ser aplicado com uma talocha metálica (liçosa) de forma a obter uma camada fina e homogênea.

Se o suporte tiver uma pintura texturada, é conveniente aplicar o produto em duas camadas, não ultrapassando a espessura limite por camada.

Em pequenos buracos ou fissuras mais profundas, dever ser aplicado em várias camadas.

SikaWall® 275 Rapid depois de seco, pode ser lixado com uma lixa fina para obter a textura desejada.

No sentido de consolidar e selar porosidade após a lixagem é necessária a aplicação de uma demão de SikaWall 08 Fixador antes de pintar ou aplicar papel de parede.

Limpeza de ferramentas Limpar imediatamente todas as ferramentas e equipamentos com água após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

**Tempo de secagem
(+20° C)** Tempo de secagem ~4 horas dependendo da espessura aplicada.

**Notas**

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

Risco e segurança**Medidas de segurança**

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respetiva Ficha de Dados de Segurança, que contém todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com a segurança.

"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal
Tel.: +351 22 377 69 00
Fax: +351 22 370 20 12
prt.sika.com

