

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Joint Tape SA

Fita polimérica emborrachada autoadesiva com revestimento em tecido de poliéster

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita polimérica emborrachada autoadesiva com revestimento de plástico na parte inferior e revestimento em tecido de poliéster na parte superior. Aumenta a resistência e a durabilidade das membranas de cobertura e impermeabilização Sikalastic® nas juntas e nas mudanças de ângulo.

UTILIZAÇÕES

- Reforço das juntas entre as placas de revestimento sobre o isolamento
- Reforço das juntas entre os painéis de contraplacado
- Reforço das juntas e uniões em coberturas metálicas
- Fixação de flanges metálicas suporte metálico estrutural

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Autoadesivo, não requer primário na maioria das aplicações
- O revestimento em fibra permite uma aderência sólida entre a resina e o revestimento
- Acompanha os movimentos da membrana para se adaptar aos movimentos térmicos e estruturais
- Confere resistência e durabilidade adicionais
- Ajusta-se à geometria do suporte e às condições dos remates

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Rolos de 76,2 mm x 15,24 m Consultar a tabela de preços
Aspecto / Cor	Superfície superior branco-sujo, superfície inferior preta
Tempo de armazenamento	24 meses
Armazenagem e conservação	Armazenar na embalagem original, selada, não danificada, na posição horizontal, em condições secas. Não expor diretamente à radiação solar ou outras fontes de calor.
Comprimento	15,4 m
Largura	76,2 mm
Espessura	0,77 mm

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

- Quaisquer reparações necessárias para obter uma superfície plana devem ser realizadas antes da aplicação (consulte um representante da Sika para obter orientação sobre as várias soluções de produtos da Sika). As irregularidades da superfície podem ficar visíveis no sistema curado.
- Para evitar condições de ponto de orvalho durante a aplicação, a humidade relativa não deve ser superior a 95% e a temperatura do suporte deve ser, pelo menos, 3 °C superior às temperaturas de ponto de orvalho medidas.
- A temperatura ambiente mínima e do suporte durante a aplicação e a cura do material é de -6 °C; a temperatura máxima é de +65 °C.
- Não armazenar os materiais ao ar livre, diretamente expostos à luz solar e à humidade. Cobrir e proteger os materiais com coberturas respiráveis, tais como lonas para permitir a ventilação e a proteção contra as intempéries e a humidade. Respeite os requisitos de temperatura de armazenamento e condicionamento.
- Não aplicar em superfícies porosas ou húmidas, onde possa ocorrer transmissão de vapor de humidade durante a aplicação e a cura.
- O suporte deve estar seco antes da aplicação. Não aplicar em superfícies com geada, molhadas ou húmidas. Deixe tempo suficiente para que o suporte seque após chuva ou condições meteorológicas adversas, uma vez que existe o risco de problemas de aderência.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies do suporte, incluindo as zonas de remates, devem estar limpas e secas, isentas de sujidade, poeiras, ferrugem solta, detritos e óleos. Recomenda-se a limpeza com solvente das abas metálicas ou de superfícies contaminadas, utilizando álcool desnaturado ou acetona.

Normalmente, não é necessária a aplicação de primário. No entanto, superfícies do suporte com poeiras ou oxidadas, bem como aplicações em tempo frio (-6 a +4 °C), requerem a utilização do **Sika Joint Tape SA Primer**, aplicado com um consumo aproximado de cerca de **4,9–6,1 m²/L**, utilizando uma trincha de pelos naturais ou um rolo com núcleo de resina fenólica (Consultar a Ficha de Dados do Produto específica).

APLICAÇÃO

Juntas sem movimento:

- Aplique a **Sika® Joint Tape SA** sobre o suporte devidamente preparado. Remover **10,2–15,2 cm** da película de proteção da face inferior da **Sika® Joint Tape SA**. Posicione a **Sika® Joint Tape SA** centrada sobre a junta, garantindo uma sobreposição mínima de **3,8 cm** em cada lado da junta, e pressione para a fixar no local.
- Continuar a remover a película de proteção e a pressionar a **Sika Joint Tape SA** contra a superfície do suporte. Aplicar pressão adicional sobre a **Sika® Joint Tape SA** já instalada para ativar o processo de aderência. Para melhores resultados, utilizar um rolo metálico para coberturas. Quanto maior for a pressão aplicada, mais rápida e mais resistente será a ligação/aderência.

Retoques:

- Perfurar, cortar ou picar as bolhas de ar e expulse o ar retido, pressionando novamente a **Sika® Joint Tape SA** para a sua posição original. Nas zonas em que a fita se apresente levantada, cortar a área afetada, pressionar novamente a **Sika® Joint Tape SA** para a sua posição e aplicar uma camada adicional de **Sika® Joint Tape SA** sobre o corte, prolongando-a no mínimo **3,8 cm** para além do corte em todas as direções.
- Nas zonas onde a fita apresente pregas/rugas ou acumulações de material, remover a secção afetada, pressionar novamente a **Sika® Joint Tape SA** para a sua posição e aplicar uma camada adicional de **Sika® Joint Tape SA** sobre o corte, prolongando-a no mínimo **3,8 cm** para além do corte em todas as direções.
- Utilizar um **rolo metálico para coberturas** em todas as operações de correção e reparação.

Revestimento posterior:

- Resinas e revestimentos **Sikalastic** podem ser aplicados imediatamente após aplicação da **Sika Joint Tape SA** e devem ser aplicados no prazo de **72 horas**, sobre uma superfície da fita limpa e seca.
- Não é necessária a aplicação de primário sobre a superfície da **Sika Joint Tape SA**; contudo, a sua utilização também não afeta o desempenho da fita.
- **Sika Joint Tape SA** é resistente à radiação UV, mas **não foi concebida para permanecer exposta diretamente aos raios solares de forma permanente**.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto

Sika® Joint Tape SA
Agosto 2026, Versão 01.01
020945118000000018

SikaJointTapeSA-pt-PT-(08-2026)-1-1.pdf

