

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Parafuso em aço carbono para a fixação mecânica de membranas de impermeabilização para coberturas e de isolamento térmico

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Parafuso em aço carbono tratado termicamente, com ponta autoperfurante, para a fixação mecânica de membranas de impermeabilização de cobertura e isolamento térmico

UTILIZAÇÕES

Parafuso em aço para fixação mecânica de membranas de impermeabilização de cobertura e isolamento térmico sobre suportes de aço, betão ou madeira. Utilizado em combinação com:

1. Sarnafast® Tube SFT-50
2. Sarnabar® Tube SBT-20
3. Sarnafast® KTL
4. Sarnafast® DTL
5. Sarnabar® Fastening Profiles
6. Sarnafast® IF/IG-C
7. SikaRoof® Induction Welding Disc FPO/PVC
8. SikaRoof® Anchor Washer

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Aplicação rápida e fácil devido à geometria otimizada da ponta de perfuração.
- Elevados valores de resistência ao arrancamento em suportes de aço de baixa espessura, graças à rosca assimétrica de 6 mm de largura.
- Proteção anticorrosiva de elevada qualidade, ambientalmente sustentável e isenta de cromo VI



CERTIFICADOS / NORMAS

- European Technical Approval ETA-23/0859
- FM Approval Standard 4470

DADOS DO PRODUTO

Base química	Fabricado em aço carbono tratado termicamente com proteção anticorrosiva Durocoat®.	
Fornecimento	Consultar a tabela de preços.	
Aspecto / Cor	Superfície:	Lisa
Tempo de armazenamento	5 anos desde a data de produção	

Ficha de Dados do Produto

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Julho 2026, Versão 01.01

020945051100001018

Armazenagem e conservação

O produto deve ser armazenado na embalagem original, selada, não encedada nem danificada em condições secas. Consultar a embalagem.

Tipo de cabeça

- Diâmetro da cabeça: 9.8 mm
- Altura da cabeça: 3 mm
- Encaixe Torx T25 (cada embalagem inclui uma ponta Torx T25)

DADOS TÉCNICOS

Resistência à corrosão

Resistente a 15 ciclos Kesternich, ensaiado de acordo com a:
• EAD 030351-00-0402, A2.4

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Temperatura ambiente

- 20 °C mín. / + 60 °C máx.

Temperatura da base

- 30 °C mín. / + 60 °C máx.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OBSERVAÇÕES

- A aplicação deve ser realizada apenas por aplicadores formados/indicados pela Sika®, com experiência neste tipo de aplicação.
- A utilização de Sarnafast® SBF-6.0 x L está limitada a localizações geográficas com temperaturas mínimas médias mensais até -50 °C. A temperatura ambiente permanente durante a utilização está limitada a +50 °C

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Sarnafast® SBF-6.0 x L deve ser aplicado de acordo com os manuais e instruções de aplicação Sika:

a) em deck metálico:

Qualidade do suporte: S235 – S320GD

Espessura do suporte: min. 0.5 mm
max. 2 x 1.25 mm ou 1 x 2.0 mm

Profundidade de fixação: min. 20 mm

b) em deck em betão:

Qualidade do suporte: min. C12/C15

Espessura do suporte: min. 40 mm

Profundidade de fixação / perfuração: min. 32 mm (mais 15 mm de furo de perfuração adicional)

Diâmetro da furação: 5.0 mm

c) em deck de madeira:

Espessura do material do suporte: min. 18 mm

Profundidade da fixação: min. 30 mm

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto

Sarnafast® SBF-6.0 x L
Julho 2026, Versão 01.01
020945051100001018

SarnafastSBF-60xL-pt-PT-(07-2026)-1-1.pdf

