

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaRoof® Aqua-Protect 200

Membrana de impermeabilização temporária para elementos de construção modular

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Mantém a impermeabilização das construções modulares de madeira durante toda a fase de construção, até uma duração máxima de dez semanas.

UTILIZAÇÕES

Impermeabilização temporária de elementos de construção modular

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Totalmente aderido
- Translúcido (os parafusos/fixações por baixo são visíveis)
- Fácil remoção do revestimento da camada base
- Antiderrapante
- Feltro da membrana resistente a rasgões

DADOS DO PRODUTO

Base química	Tecido não tecido de polipropileno com revestimento estanque, adesivo acrílico e um forro de suporte resistente a rasgões
Fornecimento	Palete com 30 rolos 15 kg por rolo 475 kg por palete
Tempo de armazenamento	18 meses desde a data de fabrico
Armazenagem e conservação	Em condições frescas, secas e protegidas da radiação UV
Dimensões	Rolos: 1,5m x 50m = 75m ² 15 kg por rolo
Unidade de peso	200 gr/m ²

DADOS TÉCNICOS

Reação ao fogo	Classe E	(EN ISO 11925-2)
Resistência à intempérie	máx. 10 semanas	
Permeabilidade ao vapor de água	Valor Sd 6m (+/- 1m)	(EN 1931)
Impermeabilidade	Passa	(EN 1928)

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	Temperatura de aplicação: mín. 0°C, máx.+40°C
----------------------	---

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTO

Ferramentas: Vassoura, Tesoura

PREPARAÇÃO DA BASE

O suporte deve estar seco, sólido, nivelado, ser resistente à carga, isento de poeiras e gorduras e não deve ser repelente à cola. Antes da colagem, os suportes devem ser limpos e devem ser efectuados testes de aderência.

APLICAÇÃO

1. Desenrolar o rolo paralelamente ao bordo do módulo (eventualmente com uma saliência) e corte-o.
2. Retirar o revestimento na face inferior de um lado e colar cerca de 20 cm de largura no módulo.
3. Voltar a enrolar o rolo do outro lado e puxar a tira separadora para fora da membrana
4. Uma segunda pessoa pode fazer pressão sobre a membrana a partir de cima com uma vassoura.
5. Repetir o processo com outra membrana, assegurando uma sobreposição de 10 cm.
6. Continuar o processo até que todo o módulo esteja selado, certificando-se de que existe cola suficiente em todo o lado, especialmente na área de sobreposição.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto
SikaRoof® Aqua-Protect 200
Agosto 2025, Versão 02.01
020945051050000076

SikaRoofAqua-Protect200-pt-PT-(08-2025)-2-1.pdf

