

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika® Igoalflex®-301

MEMBRANA LIQUIDA DE IMPERMEABILIZAÇÃO, BETUMINOSO ELASTOMÉRICO, MONOCOMPONENTE, APLICADA A FRIO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika® Igoalflex®-301 é uma membrana líquida de base aquosa em betuminoso elastomérico, monocomponente, aplicada a frio para impermeabilização em superfícies horizontais e verticais.

UTILIZAÇÕES

Impermeabilização

- Impermeabilização de estruturas de betão enterradas e expostas contra a entrada de água
- Impermeabilização sob revestimentos finais, tais como ladrilhos em áreas húmidas e piscinas

Revestimento

- Proteção de betão contra gases atmosféricos agressivos (CO₂ e SO₂)
- Reparações localizadas e pormenores em membranas asfálticas com revestimento mineral

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Sem juntas
- Sistema totalmente aderido, previne o fluxo de água sob Sika® Igoalflex®-301
- Baixas emissões de COV
- Elevada capacidade de ponte de fissuras
- Elevado alongamento
- Elevada aderência a betão
- Pronto a usar e fácil de aplicar
- Pode ser projectado

CERTIFICADOS / NORMAS

- Marcação CE e Declaração de Desempenho de acordo com EN 1504-2 - Sistemas de proteção superficial para betão - Revestimento de proteção
- Marcação CE e Declaração de Desempenho de acordo com EN 14891 - Produtos impermeáveis à água para aplicação na forma líquida sob ladrilhos cerâmicos colados.
- Marcação CE e Declaração de Desempenho de acordo com EN 15814 - Revestimentos espessos de polímeros betuminosos modificados para impermeabilização.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Emulsão betuminosa, resinas sintéticas, filler e aditivos.
Fornecimento	Embalagens de 10 e 20 kg
Cor	Preto
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Armazenamento nas embalagens originais não encetadas e não deterioradas a temperaturas entre +5 °C e +30 °C, em local seco e ao abrigo da luz solar direta. Consultar sempre o rotulo da embalagem.
Massa volúmica	1,50 ± 0,05 kg/L (EN 2811-1)

Ponto de inflamação	Não inflamável	
Teor de sólidos em peso	73 - 82 %	
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC)	< 2 g/l	(EN 11890-2)
Viscosidade	> 40 Pa·s	

DADOS TÉCNICOS

Espessura de camada seca	Sem armadura	2-3,0 mm	
	Com Sika® Igoflex® F-05	2-2,5 mm	
Resistência à tração	Sem armadura	1,4 ± 0,3 MPa	(ISO 37:2017)
	Reforçado com Sika® Igoflex® F-05:		
	Longitudinal	660 ± 10 N	(EN 12311-2)
	Transversal	650 ± 10 N	(EN 12311-2)
Alongamento à rotura	Sem armadura	240 ± 40 %	(ISO 37:2017)
	Reforçado com Sika® Igoflex® F-05:		
	Longitudinal	48 ± 20 %	(EN 12311-2)
	Transversal	50 ± 20 %	(EN 12311-2)
Tensão de aderência		≥ 2,5 MPa	(EN 1542)
	A vidro, aço e madeira	≥ 1,0 N/mm ²	(EN 14891)
	A betão:	≥ 1,5 N/mm ²	(EN 14891)
Ponte de fissuras		> 3,5 mm a 20 °C	(EN 14891)
		≥ 1,5 mm a -5 °C	(EN 14891)
	Classe CB2	Sem danos para fissuras de largura ≥ 2 mm e espessura de camada seca ≥ 3 mm	(EN 15814)
Resistência química	Resistente a substâncias químicas presentes nas águas subterrâneas naturais e do solo. Para mais informações consultar o departamento técnico Sika.		
Permeabilidade ao vapor de água	5 m ≤ S _d < 50 m - classe II		(EN 7783)
Impermeabilidade	> 500 kPa		(EN 14891)
Temperatura de serviço	-30 °C mín. / +80 °C máx.		
Reação ao fogo	Classe E		(EN13501-1)

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	Para superfícies >25 m ² ou para zonas sujeitas a tensões, é recomendado reforçar Sika® Igoflex®-301 com a armadura de reforço Sika® Igoflex® F-05.		
	Camada	Produto	
	1. Camada de base	Sika® Igoflex®-301	
	2. Armadura de reforço	Sika® Igoflex® F-05	
	3. Camada de topo	Sika® Igoflex®-301	

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	~1,5 kg/m ² (camada húmida ~1,0 mm / camada seca ~0,8 mm).
---------	---

Impermeabilização em duas camadas:

Espessura máxima por camada: 2,0 mm (camada seca).

Estes valores são teóricos e não consideram nenhum material adicional devido à porosidade, perfil e variações de nível da superfície ou desperdícios, etc.

Temperatura ambiente	+5 °C mín. / +35 °C máx.
Humidade relativa do ar	80 % r.h. máx.
Temperatura da base	+5 °C mín. / +30 °C máx.
Teor da humidade da base	≤ 4 % partes em peso
Tempo de cura	~4 dias a +20 °C O tempo é aproximado e pode ser afetado pelo suporte, espessura da película e alterações das condições ambientais, particularmente a temperatura e humidade relativa.
Tempo de secagem	~6 horas a +20 °C O tempo é aproximado e pode ser afetado pelo suporte, espessura da película e alterações das condições ambientais, particularmente a temperatura e humidade relativa.
Tempo de espera / Repintura	~24 horas a +20 °C O tempo é aproximado e pode ser afetado pelo suporte, espessura da película e alterações das condições ambientais, particularmente a temperatura e humidade relativa.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTO

Selecionar o equipamento mais apropriado para todas as aplicações necessárias do projeto:

- Pincel
- Trincha,
- Rolo de pintura,
- Talocha
- Equipamento de projeção airless

QUALIDADE DA BASE

A superfície deve estar uniforme, sã, limpa e isenta de contaminantes, como sujidade, óleos, gorduras, revestimentos e outros tratamentos de superfície, etc., que possam reduzir a aderência do revestimento.

Suportes adequados: betão, cimentícios, alvenaria de tijolo, metal, gesso, gesso cartonado, madeira e poliestireno.

PREPARAÇÃO DA BASE

Geral

Todas as poeiras, materiais soltos e friáveis devem ser completamente removidos de todas as superfícies antes da aplicação do produto e produtos do sistema, de preferência pela utilização de equipamento de extração a vácuo.

Para confirmar a preparação adequada da superfície e aderência de Sika® Igoflex®-301, executar pequeno teste antes da aplicação total juntamente com ensaios de aderência conforme necessário.

Suportes cimentícios

O suporte deve estar coeso e sólido apresentando uma tensão de aderência mínima de 1,5 N/mm², limpo, seco e livre de todo o tipo de contaminantes tais como sujidade, óleo, gorduras, outros revestimentos, leitadas cimentícias, tratamentos de superfície e material solto e friável.

O suporte deve ser preparado mecanicamente utilizando equipamento de preparação de superfície adequado para remover a leitada de cimento e obter uma superfície de poro aberto adequado para a espessura do produto.

Pontos salientes podem ser removidos por moagem. Substratos cimentícios fracos devem ser removidos e defeitos na superfície, tais como vazios e orifícios devem ficar expostos.

Reparações no suporte, selagem de juntas e vazios e a regularização da superfície devem ser realizados com produtos apropriados da gama Sikafloor®, Sikadur® e Sikagard®. Estes produtos devem estar curados antes da aplicação de Sika® Igoflex®-301.

Alvenaria de tijolo

As juntas de assentamento em argamassa devem estar sólidas e preferencialmente alinhadas. Usar o reforço Sika® localizado sobre as juntas.

Ladrilhos cerâmicos

Verificar se todos os ladrilhos estão bem fixos. Substituir as secções danificadas, soltas ou inexistentes. Lavar com jato de pressão controlada e, se necessário, utilizar Sika® Biowash.

Metal

As superfícies metálicas devem estar em boas condições. Escovar as superfícies expostas até obter um acabamento metálico brilhante. Usar reforço Sika® localizado sobre juntas e fixações.

Madeira

A madeira deve estar em boas condições estruturais, devidamente fixada, química ou mecanicamente.

Outros suportes

Devem estar em boas condições, firmemente aderidos ou fixos mecânicamente

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação conforme definido no Método de Aplicação, Manual de Aplicação e Instruções de Aplicação, que devem ser sempre ajustados às condições reais de obra.

Antes da aplicação, verificar a humidade residual, temperatura do suporte e temperatura do ar.

Iniciar a aplicação sempre pelos pormenores. Consultar o Método de Aplicação Sika®: Membranas líquidas de base betuminosa.

Camada de base

Aplicar Sika® Igoflex®-301 sobre o suporte preparado (com ou sem a armadura) usando o equipamento de aplicação apropriado com o consumo indicado. Não é necessário primário.

Camada de topo

Camada não reforçada:

Aplicar, após o tempo de espera entre camadas necessário, usando o equipamento de aplicação apropriado com o consumo indicado.

Camada reforçada:

Se for necessário uma camada reforçada, incorpore a armadura pela aplicação "molhado sobre molhado" na camada de base usando o equipamento de aplicação apropriado com o consumo indicado. Assegurar sobreposições de armadura de pelo menos 100 mm.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização. Sika® Igoflex®-301 endurecido pode ser removido com Solutol de Limpeza Colma.

OUTROS DOCUMENTOS

- Método de Aplicação Sika®: Membranas líquidas de Base Betuminosa

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto

Sika® Igoflex®-301
Fevereiro 2020, Versão 02.01
02070630100000090

OBSERVAÇÕES

- Não aplicar em caso de chuva iminente.
- Após a aplicação, proteger da chuva, orvalho, gelo, luz solar directa, etc. até à cura.
- Após cura total, o produto pode ficar exposto a tráfego pedonal de baixa intensidade.
- Não utilizar para contacto com água potável para consumo humano.
- Adicionalmente, recomenda-se a utilização de soluções de selagem de juntas Sika para juntas de dilatação, atravessamentos e ligações.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sikalgoflex-301-pt-PT-(02-2020)-2-1.pdf