

Ficha de Produto
Edição de março de 2016
Nº de identificação: 03.301
Versão nº 1
Sika® Filler-601 Standard

Sika® Filler-601 Standard

Argamassa de gesso em pó para paredes interiores

Descrição do produto

Sika® Filler-601 Standard é uma argamassa para execução de acabamentos lisos inorgânica, para renovação de paredes interiores.

Utilizações

- Regularização de paredes interiores com acabamento em gesso ou gesso cartonado.
- Reparação de paredes e tectos interiores quando é exigido um acabamento fino antes da pintura ou papel de parede.

Características / Vantagens

- Boa aderência a substratos de gesso ou gesso cartonado.
- Grande poder de revestimento.
- Muito boa trabalhabilidade, fácil de igualar, alisar e aderência.
- Acabamento muito fino.
- Aplicável em camada fina.
- Secagem rápida.

Dados do produto

Aspecto / Cor

Pó branco.

Fornecimento

Bolsas de 3,5 kg.
Sacos de 15 kg.

Armazenagem e conservação

O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.

Dados técnicos

Base química

Produto de base gesso e vários aditivos.

Massa volúmica

0,80 kg/dm³ pó.
1,50 kg/dm³ pasta.

Espessura por camada

Máxima 1 mm.

Tempo de vida útil da mistura (*pot-life*)

60 a 90 minutos a 20 °C.

Tempo de secagem

Aprox. 12 horas. Varia em função das condições ambientais, espessura e o tipo de suporte.

Propriedades físicas / Mecânicas

Aderência a gesso

> 0,63 M/mm².



Informação sobre o sistema

Consumo / Dosagem Dependendo da rugosidade da base e a espessura aplicada.

Como orientação, ~1 kg de Sika® Filler-601 Standard para 1 m² com 1 mm de espessura.

Qualidade da base Limpa, seca e livre de poeira e sujidades, óleo e partículas soltas. Quando no suporte existir uma pintura antiga, este deve estar bem aderida, sem fissuras ou materiais friáveis.

Condições de aplicação / Limitações

Temperatura da base Mínima: +5 °C. / Máxima: +30 °C.

Temperatura ambiente Mínima: +5 °C. / Máxima: +30 °C.

Instruções de aplicação

Relação de mistura Sika® Filler-601 Standard + água potável (2:1).

Mistura Misture 2 partes de pó para 1 parte de água e amassar com um misturador helicoidal até obter uma pasta lisa e fácil de manusear.

Em seguida, deixar a mistura repousar 2 a 3 minutos para se obter uma melhor maturação da mistura.

Aplicação Sika® Filler-601 Standard pode ser aplicado com uma talocha metálica (liçosa) de forma a obter uma camada fina e homogénea.

Se a superfície de aplicação, se apresentar muito irregular ou regosa, deve-se aplicar o Sika® Filler-603 Renovação previamente.

O Sika® Filler-601 Standard depois de seco, pode-se lixar a superfície com uma lixa fina para obter a textura desejada.

Limpeza de ferramentas Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

Tempo de vida útil da mistura (pot-life) O tempo de secagem é de 12 a 24 horas, dependendo da espessura.

Pode-se pintar e lixar: ~ 24 horas (+20 °C).

Nota Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

REACH "Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do Regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)".

Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:
- pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e/ou
- pré-registadas pela Sika e/ou
- isentas de registo.

Risco e segurança

Medidas de segurança Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal

Tel.: +351 22 377 69 00
Fax: +351 22 370 20 12
prt.sika.com

