

Ficha de Produto
Edição de Agosto de 2012
Nº de identificação: 03.210
Versão nº 2
Passimur®

Passimur®

Tinta plástica para interiores e exteriores

Descrição do produto Tinta aquosa formulada com base numa dispersão de resinas estireno-acrílicas, para revestimento decorativo e protector de paredes, possuindo boa elasticidade e boa resistência à lavagem.

Utilizações

- Revestimento decorativo de paredes exteriores ou interiores.
- Pode ser aplicado sobre vários tipo de bases (reboco, betão, madeira, estuque, fibrocimento, etc.).

Características/ Vantagens

- Resistente aos agentes ambientais e à radiação UV.
- Boa resistência mecânica e bom poder de cobertura.
- Acabamento mate acetinado.

Dados do produto

Aspecto / Cor Branco ou cores IPT (In-pail tinting) – 200 cores (RAL e NCS).

Fornecimento Embalagens de 4 e 15 l.

Armazenagem e conservação O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.

Dados técnicos

Base química Resinas estireno-acrílicas.

Massa volúmica Aprox. 1,4 kg/dm³.

Informação sobre o sistema

Estrutura do sistema

Bases antigas/ pouco absorventes:
Primário: 1 x Passimur® + 10 – 15%* p.p. água
Revestimento: 1 – 2 x Passimur®

*valor orientativo, variável com a absorção da base

Bases novas/ muito absorventes:
Primário: 1 x Sikagard®-552 W Aquaprimer
Revestimento: 1 – 2 x Passimur®

Aplicação sobre revestimentos antigos (bem aderentes):
Revestimento: 2 – 3 x Passimur®



Pormenores de aplicação**Consumo/ Dosagem**

Bases areadas: 7 – 8 m²/l por demão.
Bases lisas: 10 – 12 m²/l por demão.

Qualidade da base

A base a tratar deve encontrar-se seca, limpa e isenta de sujidades, poeiras ou resíduos de revestimentos antigos em desagregação.

Preparação da base

Remover integralmente partículas soltas ou em desagregação, através de escovagem ou limpeza com pano humedecido.
 Garantir a perfeita aderência de revestimentos antigos.

Instruções de aplicação**Aplicação**

Homogeneizar muito bem Passimur[®] dentro da embalagem.
 Diluir conforme indicado e segundo a absorção da base de aplicação.
 Aplicação com trincha, rolo ou pincel.

Limpeza de ferramentas

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

Intervalo entre camadas

Entre Sikagard[®]-552 W Aquaprimer e Passimur[®]: Aprox. 5 h (a +20 °C)
 Entre demãos de Passimur[®]: Aprox. 4 h (a +20 °C)

Importante

■ Assegurar que na mesma área só é aplicado material proveniente do mesmo lote de fabrico. Diferentes lotes de fabrico podem originar ligeiras diferenças de cor.

Risco e segurança**Medidas de segurança**

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

"O produto está seguro na C³ Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



Sika Portugal, SA

R. de Santarém, 113 Tel. +351 22 377 69 00
 4400-292 V. N. Gaia Fax +351 22 370 20 12
 Portugal www.sika.pt

