A CONSTRUIR CONFIANÇA

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Acelerador de resina de poliuretano

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor®-3000 Snapbooster é um aditivo líquido que é incorporado no Sikafloor®-3000 ou Sikafloor®-3000 FX para acelerar o processo de cura, mantendo simultaneamente o tempo de vida útil da mistura (pot-life) dos produtos acelerados.

UTILIZAÇÕES

O produto pode ser utilizado como acelerador de cura para sistemas de pavimentos de execução rápida em edifícios novos, bem como em aplicações de manutenção e reabilitação.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil de adicionar e misturar na resina de poliuretano Sikafloor®

DADOS DO PRODUTO

Base química	Catalisador à base de estanho e componente tiol.	
Fornecimento	Caixa com 12 frascos de 280 g.	
Tempo de armazenamento	12 meses a partir da data de fabrico.	
Armazenagem e conservação	Nas embalagens originais e não encetadas ou danificadas, a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Armazenar em local seco e protegido da luz direta do sol.	
Massa volúmica	~1 kg/l	(EN ISO 2811-1)

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Proporção da mistura	Adicionar 280 g (1 frasco) por cada 20 kg de mistura de Sikafloor®-3000 ou Sikafloor®-3000 FX.	
Temperatura ambiente	Mínimo	+15 °C
	Máximo	+30 °C
Temperatura da base	Mínimo	+15 °C
	Máximo	+30 °C

Tempo de vida útil da mistura (pot-life)	**Nota:** A adição do produto não afeta o tempo de vida útil da mistura do revestimento.
Tempo de espera / Repintura	Quando Sikafloor®-3000 Snapbooster é adicionado ao Sikafloor®-3000 ou ao Sikafloor®-3000 FX:

Temperatura	Tempo mínimo de espera
+15 °C	4 horas
+20 °C	3 horas
+25 °C	2 horas

Nota: Os tempos são aproximados e podem variar em função das condições ambientais, especialmente da temperatura e da humidade relativa.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

OUTROS DOCUMENTOS

- Fichas de Produto: Sikafloor®-3000, Sikafloor®-3000 FX

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

MISTURA

IMPORTANTE
Quantidade excessiva de acelerador
Uma quantidade excessiva de acelerador afetará negativamente o desempenho do produto e poderá provocar amolecimento e sensação pegajosa do revestimento após a cura.
1. Respeitar a proporção de mistura indicada na secção: Informação de Aplicação.

IMPORTANTE
Aplicação abaixo da temperatura recomendada
A utilização do produto a temperaturas inferiores às especificadas na secção: Informação de Aplicação não reduzirá o tempo de cura do produto final para menos de 24 horas.

Nota: **Quantidade insuficiente de acelerador**
Uma quantidade insuficiente de acelerador aumentará o tempo de cura do produto final.
1. Respeitar a proporção de mistura indicada na secção: Informação de Aplicação.

Procedimento de Mistura
Nota: O Sikafloor®-3000 Snapbooster é adicionado ao Sikafloor®-3000 ou Sikafloor®-3000 FX em obra como parte do processo de mistura.
- Certificar-se de que os componentes A e B do Sikafloor®-3000 ou do Sikafloor®-3000 FX foram completamente misturados de acordo com a respetiva Ficha de Produto.

1. Antes de adicionar o produto, misturar as resinas durante aproximadamente 40 segundos.
2. Adicionar gradualmente o Sikafloor®-3000 Snapbooster à mistura.
3. Misturar durante mais 2 minutos até obter uma mistura homogénea.
4. Para garantir uma mistura completa, transferir os materiais para outro recipiente e misturar durante mais 1 minuto até obter uma mistura uniforme.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com