

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikafloor® ProSeal-30

RESINA DE PROTEÇÃO DE ALTO BRILHO PARA PAVIMENTOS DE BETÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor® ProSeal-30 é uma resina monocomponente de base acrílica, transparente, à base de solventes, adequada para selagem de pavimentos de betão impresso.

UTILIZAÇÕES

- Proteção e brilho para pavimento de betão
- Selagem e cura de pavimentos de betão impresso

- Proteção de pavimentos de parques com tráfego leve

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Alta resistência à lavagem
- Boa resistência às intempéries
- Bom acabamento estético
- Boa resistência à abrasão

DADOS DO PRODUTO

Base química	Resinas acrílicas em base solvente.
Fornecimento	23,0 litros
Aspecto / Cor	Líquido incolor
Tempo de armazenamento	12 meses a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Na embalagem original não encetada, a temperaturas entre +5 °C e + 30 °C. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.
Massa volúmica	~ 0,93 kg/l (a +20 °C)
Teor de sólidos em peso	30 %

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	1-2 camadas
----------------------	-------------

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Consumo	~ 0,2 l/m ²
Temperatura ambiente	Mín. + 5 °C / Máx. + 30 °C.
Temperatura da base	Mín. + 5 °C / Máx. + 30 °C.
Teor da humidade da base	< 4 %

Tempo de espera / Repintura

Pelo menos 12 horas, dependendo da temperatura.
Os tempos são aproximados e serão afetados pelas alterações das condições ambientais, especialmente da temperatura e humidade relativa.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

A superfície deve estar sólida, poro aberto, limpa, isenta de geada, leitança, água, óleos, gorduras, pinturas, partículas em desagregação e outras contaminações. Remover toda a sujidade, poeira e partes soltas de preferência mecanicamente.

MISTURA

Sikafloor® ProSeal-30 é fornecido pronto para uso. Misturar bem antes de usar.

APLICAÇÃO

Sikafloor® ProSeal-30 pode ser aplicado diretamente utilizando uma trincha ou rolo.

CURA

Sikafloor® ProSeal-30 não requer cura especial, mas deve ser protegido da chuva pelo menos durante as primeiras 3 horas (a +20 °C).

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com Thinner C imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRICÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

DIRECTIVA 2004/42 / CE - LIMITAÇÃO DAS EMISSÕES DE COV

De acordo com a Diretiva 2004/42/CE, a quantidade máxima de COV permitida no produto pronto a usar é de 750 g/l (Limite 2010 para a categoria de produto IIA/h, tipo bs). A quantidade máxima existente no Sikafloor® ProSeal-30 pronto a usar é < 750g/l.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sikafloor® ProSeal-30
Julho 2019, Versão 01.01
020815110020000006

SikafloorProSeal-30-pt-PT-(07-2019)-1-1.pdf

