

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-275 Rápido

PÓ DE BASE GESSO DE ENDURECIMENTO RÁPIDO PARA REBOCO INTERIOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-275 Rápido é uma massa de base inorgânica, para regularização e acabamento final de paredes interiores antes de pintar ou aplicar papel de parede.

UTILIZAÇÕES

- Alisamento de paredes interiores em gesso ou estuque
- Preparação de paredes interiores que necessitam de um acabamento fino antes de pintar ou de aplicar papel de parede.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Boa aderência sobre suportes em gesso ou estuque.
- Secagem rápida
- Muito boa trabalhabilidade, fácil de regularizar, alisar e lixar em 3 horas
- Acabamento muito fino
- Aplicável em camada fina

CERTIFICADOS / NORMAS

Massa classificada como G3S1V0W0A0C0 segundo a EN 16566:2014.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Produto à base de gesso e diferentes aditivos aceleradores
Fornecimento	Bolsas com 3,5 kg
Aspecto / Cor	Pó branco
Tempo de armazenamento	12 meses a partir da data de fabrico
Armazenagem e conservação	Armazenar na embalagem original não encetada em local seco e fresco e ao abrigo da luz solar directa.
Massa volúmica	$\sim 1 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$

DADOS TÉCNICOS

Tensão de aderência	$> 1,5 \text{ MPa}$
---------------------	---------------------

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura	Misturar o equivalente a $\sim 45\%$ do peso do pó com água e amassar com misturador helicoidal até obtenção de uma pasta homogénea, macia e fácil de manejar. A mistura deve ficar em repouso para uma melhor molhagem da pasta.
Densidade da argamassa em fresco	$\sim 1,5 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$

Consumo	Depende da rugosidade do suporte e da espessura da camada aplicada Como orientação ~0,8 kg de SikaWall® 275 Rapid pode cobrir ~1 m ² com 1 mm de espessura.
Espessura da camada	Máx.10 mm
Temperatura ambiente	+5°C mín. / +30°C máx.
Temperatura da base	+5°C mín. / +30°C máx.
Tempo de vida útil da mistura (pot-life)	30 - 45 minutos (+20 °C)
Tempo de secagem	~ 4 horas 3 mm de espessura
Tempo de espera / Repintura	Tempo de secagem ~ 4 horas dependendo da espessura (+20 °C)

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Limpo, seco, isento de poeiras, gorduras e partículas soltas.

Quando de pinturas antigas, estas deverão estar bem aderentes, sem fissuras, descasques ou zonas soltas.

APLICAÇÃO

SikaWall®-275 Rápido pode ser aplicado com palustra lisa e espátula.

Uma vez seco, deve-se lixar a superfície com lixa de grão fino e proceder à pintura das superfícies.

No sentido de consolidar poeiras e selar porosidade após a lixagem é necessária a aplicação de uma demão de SikaWall® 08 Fixador antes de pintar ou aplicar papel de parede.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar imediatamente todas as ferramentas e equipamentos com água após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança, que contém todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
SikaWall®-275 Rápido
Agosto 2019, Versão 02.01
020406010010000025

SikaWall-275Rápido-pt-PT-(08-2019)-2-1.pdf

