

Ficha de Produto
Edição de Agosto de 2012
Nº de identificação: 03.211
Versão nº 2
Revestimento 5500

Revestimento 5500

Tinta texturada de base aquosa para exteriores

Descrição do produto

Revestimento 5500 é uma tinta texturada formulada à base de resinas sintéticas em dispersão aquosa e cargas minerais inertes, destinada à protecção e decoração de paredes em exteriores.

Utilizações

■ Para a decoração e protecção de qualquer tipo de superfícies (reboco, cimento, betão, madeira, estuque, fibrocimento, etc.) no exterior.

Características/Vantagens

- Boa resistência mecânica.
- Bom poder de cobertura.
- Película de textura rugosa e espessa.
- Grande resistência à exposição ambiental.
- Não contém solventes.

Dados do produto

Aspecto / Cor

Branco. Consultar a Sika para a possibilidade de outras cores.

Fornecimento

4l a 15 l.

Armazenagem e conservação

O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar directa.

Dados técnicos

Base química

Resinas sintéticas em dispersão aquosa e cargas minerais.

Massa volúmica

Aprox. 1,6 kg/dm³

Informação sobre o sistema

Estrutura do sistema

1 – 2 x Revestimento 5500, dependendo da base de aplicação.

Pormenores de aplicação

Consumo/ Dosagem

Superfícies areadas:
Aprox. 1 l/m²/camada.

Superfícies lisas:
0,8 l/m²/camada.





Preparação da base	A base a tratar deve encontrar-se seca, isenta de poeiras e outras tintas antigas em estado de desagregação. No caso de pinturas de substratos muito absorventes e/ou de elevada alcalinidade recomendamos a aplicação prévia de uma camada de Sikagard®-552 W Aquaprimer.
Instruções de aplicação	
Aplicação	Revestimento 5500, depois de muito bem mexido, é diluído com água em percentagens variáveis de demão para demão e conforme absorção da base de aplicação. Habitualmente a 1ª demão é diluída com 10-15% de água, sendo a 2ª demão não diluída. Estes valores são orientativos. A aplicação é efectuada com trincha, rolo, pincel ou escova.
Limpeza de ferramentas	Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização.
Intervalo entre camadas	Normalmente 24 horas entre camadas (+23 °C, 65% h.r.).
Importante	■ Assegurar que na mesma área só aplica material correspondente ao mesmo lote de fabrico. Diferentes lotes de fabrico podem ter ligeiras diferenças de cor.
Nota	Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.
Risco e segurança	
Medidas de segurança	Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal
Tel. +351 22 377 69 00
Fax +351 22 370 20 12
www.sika.pt

