

ROBUSTO COMO AÇO



SikaPower[®]-4720 ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAINÉIS

- Excelente performance de adesão
- Aplicação limpa, fácil e rápida
- Tempo de abertura longo, cura rápida
- Isento de solvente e silicone

A CONSTRUIR CONFIANÇA



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

Excelente aderência a uma grande variedade de substratos sem primário

- Adesão segura, robusta, com uma mínima preparação do substrato, logo tem uma aplicação mais rápida.

Propriedades de aplicação superiores (não escorre, não pinga)

- Aplicação fácil, rápida e limpa.

Grande tempo de abertura com cura rápida a 23° C /cura acelerada com temperatura

- Alta flexibilidade durante o trabalho e entrega rápida do carro ao proprietário.

Controlo da espessura da linha de aplicação de 0,25 milímetros

- Assegura a espessura de colagem mesmo com a fixação de grampos.

Em conformidade com os padrões de OEM


- Recupera a condição original do veículo no que diz respeito à qualidade, segurança e conforto de condução.

AREAS DE APLICAÇÃO

SikaPower® -4720 é um adesivo de epóxi de alta resistência, de dois componentes, com excelentes propriedades de aderência. É adequado para a colagem de painéis expostos a grandes esforços dinâmicos.

Este adesivo estrutural pode ser facilmente soldado quando fresco. SikaPower® -4720 é especialmente fabricado para a colagem de componentes metálicos, tais como:

- Painéis e quartelas de porta.
- Painéis de carroceria traseira.
- Painéis de tejadilho.
- Assemblagem de chapas metálicas.



SikaPower®-4720 não se destina a ser usado na estrutura do corpo, em peças tais como: colunas, soleiras, vigas ou suportes do motor.



DETALHES DE PRODUTO

Embalagem:	cartucho de 195 ml
Base química:	epoxi de dois componentes
Cor:	preto

TEMPO DOS PROCESSOS

temperatura	tempo de abertura	grampear	rebarbar	entrega da viatura
10 °C	90 min	16 h	48 h	48 h
23 °C	60 min	4.5 h	16 h	24 h
30 °C	30 min	2 h	6 h	8 h
60 °C	n.a.	30 min	1 h	1 h

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V.N.Gaia - Portugal
Tel.: +351 22 377 69 00 - Fax: +351 22 370 20 12
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

