

## FICHA DE DADOS DE SISTEMA

## Sikafloor® EasyFinish CS-30

Sistema de elevada resistência para pavimentos de betão à base de endurecedor de superfície e de um auxiliar de acabamento especialmente desenvolvido para este sistema.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor® EasyFinish CS-30 é um sistema composto por um endurecedor de superfície e um auxiliar de acabamento. O método patenteado permite a aplicação de múltiplas camadas de endurecedor de superfície. O auxiliar de acabamento proporciona um acabamento superficial de confiança, densifica e aumenta a dureza da superfície.

## UTILIZAÇÕES

O sistema é usado em:

- Pavimentos de betão novos com desgaste médio a pesado

Sistema indicado para:

- Parques de estacionamento
- Rampas de carga
- Fábricas (indústria automóvel, madeireira, metalúrgica, reciclagem)
- Oficinas

- Centros logísticos e armazéns
- Edifícios industriais
- Edifícios comerciais e públicos
- Estações de comboio e metro
- Instalações agrícolas

Nota:

- O sistema só pode ser aplicado por profissionais experientes

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Elevada resistência mecânica e à abrasão
- Económico
- Após aplicação, não é necessária utilização de endurecedores líquidos
- Retarda a perda de humidade numa fase inicial
- Fácil aplicação e acabamento
- Acabamento final de qualidade melhorada
- Aumento da resistência a óleos e gorduras
- Disponível numa gama alargada de cores

## INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema	Camada	Produto
	1. Endurecedor de superfície	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-3 Design Sikafloor®-2 SynTop
	2. Auxiliar de acabamento e endurecedor líquido	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	3. Agente de cura	Sikafloor® ProSeal Sikafloor® ProSeal W
Cor	Disponível numa gama alargada de cores. Contactar serviço de apoio ao cliente para verificar disponibilidade.	
Espessura nominal	2,5 mm a 4 mm	

## DADOS TÉCNICOS

Resistência à abrasão	Sistema	Resultado
	Betão C25/30 A/C 0,55	referência
	Betão C25/30 A/C 0,55 + Sikafloor® EasyFinish CS-30	20 % menos desgaste

## INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Consumo	Consumo	Produto	Consumo
	1. Endurecedor de superfície	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-3 Design Sikafloor®-2 SynTop	4–8 kg/m <sup>2</sup> *
	2. Auxiliar de acabamento	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m <sup>2</sup> por aplicação
	3. Agente de cura	Sikafloor® ProSeal Sikafloor® ProSeal W	100–200 g/m <sup>2</sup> por camada

\* Determinadas cores exigem dosagens entre 8-12 kg/m<sup>2</sup> (consultar dep. técnico)

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## OUTROS DOCUMENTOS

- Consultar "Manual de Aplicação Sikafloor®-931 Finishing Aid"
- Fichas Técnicas de Produto

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

### Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com

## NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

SikafloorEasyFinishCS-30-pt-PT-(02-2025)-2-1.pdf

Ficha de Dados de Sistema  
Sikafloor® EasyFinish CS-30  
Fevereiro 2025, Versão 02.01  
02081590000000014

