

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikafloor®-2480 Line Paint

PINTURA COLORIDA DE BASE ACRÍLICA PARA MARCAÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sikafloor®-2480 Line Paint é uma pintura colorida de base acrílica utilizada para marcações de linhas com excelente estabilidade de cor e acabamento mate.

UTILIZAÇÕES

Sikafloor®-2480 Line Paint só pode ser usado por profissionais experientes.

- Revestimento aplicável tanto em interiores como exteriores;
- Marcação de pavimentos de betão ou asfalto:
 - Marcações rodoviárias em armazéns, garagens, edifícios industriais, parques de estacionamento, entre outros;

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Boa estabilidade de cor
- Excelente resistência à abrasão
- Excelente aderência
- Secagem muito rápida
- Boa flexibilidade
- Possível adicionar aditivos antiderrapantes
- Sem chumbo e cromatos

DADOS DO PRODUTO

Base química	Resina acrílica termoplástica
Fornecimento	Embalagem de 7 kg
Aspecto / Cor	Disponível nas cores RAL: 9005, 5015, 2008, 6018, 3020, 1023 e 9016. Outras cores sob consulta.
Tempo de armazenamento	24 meses a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Armazenado na embalagem original não encetada, não danificada, em local seco a temperaturas entre +5 °C e +30 °C.
Massa volúmica	1,30-1,50 kg/l Valores a +23 °C.
Teor de sólidos	~67 %

DADOS TÉCNICOS

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Consumo	7-9 m²/l (~0,15 a 0,20 kg/m²)
Temperatura ambiente	+10 °C mín. / +30 °C máx.

Humidade relativa do ar	Máx. 85 % H.R.
Ponto de Orvalho	Cuidado com a condensação! A temperatura da base e revestimento não curado deve estar no mínimo +3 °C acima do ponto de orvalho, para reduzir o risco de condensação ou formação de bolhas no revestimento final. Nota: Condições de baixa temperatura e elevada humidade aumentam a probabilidade de formação de bolhas.
Teor da humidade da base	≤ 6% de humidade residual. Método de ensaio: equipamento Sika® Tramex ou análogo. Isento de humidade ascendente segundo ASTM (folha polietileno).
Tempo de espera / Repintura	4 a 6 horas

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Sistemas	Primário: Sikafloor®-2480 Line Paint + diluição 5-10% com solvente Pintura: Duas a três camadas de Sikafloor®-2480 Line Paint
-----------------	--

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, tóxicos e outros relacionados com a segurança.

MISTURA

Sikafloor®-2480 Line Paint é fornecido pronto a aplicar. Homogeneizar o conteúdo da embalagem antes da aplicação.

APLICAÇÃO

Sikafloor®-2480 Line Paint pode ser aplicado com trincha ou rolo, em camadas cruzadas.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com Diluente à base de xileno imediatamente após a utilização. Material curado/ endurecido só pode ser removido mecanicamente.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

- A base deve apresentar-se sã, com resistências à compressão e à tração mínimas de 25 N/mm² e 1,5 N/mm², respetivamente.
- Deve estar limpa, seca e isenta de todo o tipo de contaminações tais como sujidade, óleo, gordura, revestimentos anteriores ou tratamentos de superfície, etc.
- A base em betão deve estar ligeiramente rugosa, isenta de gordura e óleo, sem partículas soltas ou partes degradadas, sem leitança superficial e bem nivelada.
- A base deve ser preparada por meios mecânicos (granalhagem, lixagem ou fresagem), de modo a apresentar uma textura rugosa adequada à espessura do revestimento a ser aplicado e de poro aberto.
- Pontos fracos devem ser removidos.
- Picar e expor eventuais ninhos de agregados e vazios.
- Para reparações da base prévias usar os sistemas Sikafloor®, Sikadur® ou Sikagard® adequados.
- Antes de aplicar, remover completamente todo o pó e partículas soltas ou friáveis, de preferência por meio de aspiração mecânica.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto
Sikafloor®-2480 Line Paint
Março 2026, Versão 01.01
020813020010247858

Sikafloor-2480LinePaint-pt-PT-(03-2026)-1-1.pdf

