

Sikagard®-570 W PELE ELÁSTICA® + Fibras

A CONSTRUIR CONFIANÇA



Sikagard®-570 W PELE ELÁSTICA® + Fibras REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL VISITÁVEL REFORÇADO COM FIBRAS



APRESENTAÇÃO



Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras é um revestimento aquoso de impermeabilização com fibras incorporadas. Devido à sua composição, **permite tráfego pedonal – visitável – e aplicação em muretes periféricos**. Após aplicação apresenta um acabamento contínuo, sem emendas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Visitável - tráfego pedonal
- Aderência a diferentes materiais
- Impermeável
- Elevada elasticidade - funciona como ponte de fissuras
- Boa difusão do vapor de água
- Permite a difusão do dióxido de carbono
- Elevadas espessuras de aplicação
- Resistente à exposição ambiental
- Durável

BASES DE APLICAÇÃO



Revestimento contínuo de coberturas e reparações em coberturas e muretes periféricos em:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| ■ Fibrocimento | ■ Alumínio |
| ■ Telas betuminosas | ■ Cobre |
| ■ Betão | ■ PVC |
| ■ Zinco e aço | ■ Poliéster (ensaios prévios). |

Nota: Pode ser necessária a aplicação de tela de fibra de vidro anti-alkalina Sika® GT-50 entre camadas de Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras, em bases muito fissuradas.

ESTRUTURAS DOS SISTEMAS



Bases minerais*:

- 1 x Sikagard®-551 S Primer (bases compactas)/Sikagard®-552 W Aquaprimer (bases porosas)
- 2 – 3 x Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras

Telas betuminosas - acabamento poroso*:

- 1 x Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras diluído com 20% de água
- 2 – 3 x Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras

Bases metálicas*:

- 1 x SikaCor® EG-1
- 2 – 3 x Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras

* O número de camadas varia com o estado da base e a necessidade de impermeabilização.

Produto	Consumo
Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras diluído com 10% de água	Aprox. 0,7 - 0,9 kg/m²/camada
Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras: ■ Em coberturas* ■ Em paramentos verticais**	Aprox. 1,0 kg/m²/camada Aprox. 0,5 kg/m²/camada

* 3 camadas de Sikagard®-570W - Pele Elástica® + Fibras
** 2 camadas de Sikagard®-570W - Pele Elástica® + Fibras

FERRAMENTAS E CURA

Pode aplicar-se com pincel, trincha, rolo de pêlo curto.
A diluição baixa a estabilidade de Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras.

Seco ao tato	Aprox. 6 horas a +23 °C
Seco em profundidade	Aprox. 24 horas a +23 °C

A velocidade de secagem pode ser retardada em caso de temperatura baixa ou humidade relativa alta
São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes. Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

Sikagard®-570 W PELE ELÁSTICA®

A CONSTRUIR CONFIANÇA



Sikagard®-570 W PELE ELÁSTICA®

REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL



APRESENTAÇÃO



Sikagard®-570 W Pelle Elástica® é um revestimento elástico de impermeabilização, de base aquosa. A sua aplicação permite uma boa difusão ao vapor de água presente na base. Devido à sua composição, após secagem forma uma camada elasto-plástica, sem emendas e com propriedades de ponte de fissuras, mesmo a baixas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Impermeável
- Funciona como ponte de fissuras, devido à sua alta elasticidade
- Permite uma boa difusão do vapor de água
- Boa resistência à difusão de dióxido de carbono
- Boa aderência a diferentes materiais
- Permite aplicação de altas espessuras
- Elevada durabilidade e resistência à exposição ambiental
- Aquoso

BASES DE APLICAÇÃO



Revestimento contínuo para a impermeabilização de coberturas;
Reparações e reabilitação sobre:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ■ Fibrocimento | ■ Alumínio |
| ■ Telas betuminosas | ■ Cobre |
| ■ Betão | ■ PVC |
| ■ Zinco e aço | ■ Poliéster (ensaios prévios) |

Nota: Em bases fissuradas deverá aplicar-se a tela de fibra de vidro anti-alkalina Sika®GT-50 entre camadas de Sikagard®-570 W Pelle Elástica®.

ESTRUTURAS DOS SISTEMAS



Bases minerais*:

1 x Sikagard®-551 S Primer (bases compactas)/ Sikagard®-552 W Aquaprimer (bases porosas)

2 – 3 x Sikagard®-570 W Pele Elástica®

Telas betuminosas*:

1 x Sikagard®-570 W Pele Elástica® diluído com 20% de água

Revestimento* 2 – 3 x Sikagard®-570 W Pele Elástica®

Bases metálicas*:

1 x SikaCor® EG-1

2 – 3 x Sikagard®-570 W Pele Elástica®

* O número de camadas varia com o estado da base e a necessidade de impermeabilização.

Produto	Consumo
Coberturas	Aprox. 1,0 kg/m ² /camada
Paramentos verticais	Aprox. 0,5 kg/m ² /camada

* 3 camadas de Sikagard®-570W - Pele Elástica® + Fibras

** 2 camadas de Sikagard®-570W - Pele Elástica® + Fibras

FERRAMENTAS E CURA

Pode aplicar-se com pincel, trincha, rolo de pêlo curto ou por projecção airless.

A diluição baixa a estabilidade de Sikagard®-570 W Pele Elástica®.

Seco ao tato	Aprox. 2 horas a +20 °C
Seco em profundidade	Aprox. 3-5 horas a +20 °C

A velocidade de secagem pode ser retardada em caso de temperatura baixa ou humidade relativa alta

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes. Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA

Rua de Santarém, 113

4400-292 V.N.Gaia - Portugal

info@pt.sika.com - prt.sika.com