

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## Sika Boom® GP

## ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, PARA APLICAÇÃO POR PISTOLA

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sika Boom® GP é uma espuma monocomponente de poliuretano, de cura rápida, de fácil aplicação por pistola

## UTILIZAÇÕES

Sika Boom® GP foi desenvolvida para a fixação, isolamento e preenchimento de juntas na instalação de aros de portas e janelas, grelhas de ventilação e climatização, caixas de estores, tomadas e caixas de derivação, etc. Sika Boom® GP permite uma instalação livre de ruído, frio e correntes de ar numa única aplicação.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil de aplicar com pistola
- Cura rápida
- Excelente isolamento térmico
- Eficaz na redução do ruído
- Reutilizável
- Pintável
- Sem gases nocivos para a camada de ozono

## DADOS DO PRODUTO

Base química	Poliuretano monocomponente	
Fornecimento	Embalagens de 750 ml, 12 embalagens por caixa	
Tempo de armazenamento	Sika Boom® GP conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, se armazenado corretamente na embalagem original, intacta e por encetar e se as condições de armazenamento forem cumpridas.	
Armazenagem e conservação	Sika Boom® GP deve ser armazenado em ambiente seco, protegido da luz solar direta e a temperaturas entre +5 °C e +25 °C (o armazenamento abaixo de 5 °C e acima dos 25 °C encurta consideravelmente o prazo de validade da espuma). As embalagens devem ser armazenadas e transportadas sempre na posição vertical.	
Cor	Amarelo areia	
Massa volúmica	0,019 ± 0,003 kg/dm <sup>3</sup> (=19±3 kg/m <sup>3</sup> )	(ASTM D1622)
Resistência à compressão	0,03 MPa	(DIN 53421)
Condutividade Térmica	0,036 W/m.k (at 20 °C).	(DIN 52612)
Temperatura de serviço	-20 °C a +80 °C.	
Absorção de água	Max. 1%	(DIN 53428)
Resistência ao fogo	B3	(DIN 4102-1)

<b>Rendimento</b>	45 litros* O débito de espuma pode ser regulado pela pressão no gatilho ou ajustando a válvula de pressão na pistola. *Valor máximo obtido em condições laboratoriais controladas; o valor real pode diferir devido a factores externos, tais como humidade e temperatura ambiente, método de aplicação, etc.	(ASTM C1536)
<b>Temperatura ambiente</b>	Min. +5 °C Max.+30 °C	
<b>Humidade relativa do ar</b>	Max.30% Min.95%	
<b>Temperatura da base</b>	Min. +5 °C Max.+30 °C	
<b>Tempo de cura</b>	Cura completa após 24 horas	(ASTM C1620)
<b>Tempo de formação de película</b>	6 +/- 2 minutos	(ASTM C1620)
<b>Tempo de corte</b>	20 a 45 minutos	(ASTM C1620)

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## OUTROS DOCUMENTOS

Ficha de Dados de Segurança

## OBSERVAÇÕES


- A embalagem deverá estar a uma temperatura entre +5 °C e +25 °C.
- Para uma aplicação e expansão óptimas a embalagem deverá encontrar-se a +20 °C.
- Proteger a embalagem da exposição solar directa e de temperaturas superiores a +50 °C (risco de explosão).
- É necessário um teor de humidade suficiente para a correcta cura da espuma.
- Caso não se pulverize a espuma com água durante a aplicação, pode ocorrer uma expansão subsequente indesejada (expansão secundária)
- Não encher zonas ocas na totalidade, pois a espuma expande ao curar
- Não utilizar sobre polietileno (PE), polipropileno (PP), Teflon, silicone, agentes desmoldantes, óleo, gordura ou produtos similares.
- Sika Boom® GP não é resistente aos raios UV e pode descolorar ou deteriorar-se por exposição à luz solar; pintar ou revestir a espuma quando aplicada no exterior.
- Ler atentamente as recomendações técnicas impressas no rótulo de Sika Boom® GP

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

### Regulamento (CE) No 1907/2006 (REACH) - Formação obrigatória

A partir de 24 de Agosto de 2023 é obrigatória formação adequada antes da utilização profissional e industrial deste produto. Para mais informação e para o link para a formação visite [www.sika.com/pt-training](http://www.sika.com/pt-training).



## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Para a aplicação de Sika Boom® GP devem ser seguidas todas as boas práticas da construção.

### PREPARAÇÃO DA BASE

A base deve estar limpa e seca, uniforme, sem gordura ou óleo, poeiras e partículas soltas. Tinta, leitação de cimento e outras partículas friáveis devem ser integralmente removidas. Humedecer a base com água limpa antes da aplicação de Sika Boom® GP. Este procedimento garante uma ótima polimerização e previne uma possível expansão secundária da espuma.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

- Agitar bem a lata antes de usar (mínimo 20 vezes), e sempre que existir interrupção na aplicação
- Enroscar completamente a lata na pistola de aplicação
- A espuma só pode ser aplicada com a lata em posição invertida (válvula para baixo)

### LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com Sika Boom®-Cleaner / Sika® Remover-208 imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

## NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

#### Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113  
4400-292 V. N. de Gaia  
Tel.: +351 223 776 900  
prt.sika.com

#### Ficha de Dados do Produto

Sika Boom® GP  
Outubro 2023, Versão 01.03  
02051406000000033

SikaBoomGP-pt-PT-(10-2023)-1-3.pdf

