

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

SikaWall®-200 Standard

ARGAMASSA DE GESSO EM PÓ PARA PAREDES INTERIORES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaWall®-200 Standard é uma argamassa inorgânica para execução de acabamentos lisos, para renovação de paredes interiores antes de pinturas e papel de parede.

UTILIZAÇÕES

Alisamento de paredes interiores com acabamento em gesso ou gesso cartonado e estuque. Preparação ou reparação de paredes e tectos interiores quando é exigido um acabamento fino antes da pintura ou papel de parede.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Boa aderência a substratos de gesso ou gesso cartonado e estuque.
- Grande poder de cobertura.
- Muito boa trabalhabilidade, fácil de regularizar, alisar e lixar.
- Acabamento muito fino.
- Aplicável em camada fina e com boa aderência.
- Secagem rápida.

CERTIFICADOS / NORMAS

Argamassa classificada como G3S2V0W0A0C0 segundo a EN 16566:2014.

DADOS DO PRODUTO

Base química	Produto de base gesso e vários aditivos.
Fornecimento	Bolsas de 3,5 kg. Sacos de 15 kg.
Aspecto / Cor	Pó branco.
Tempo de armazenamento	O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico.
Armazenagem e conservação	Na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.
Massa volúmica	$\sim 0,9 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$

DADOS TÉCNICOS

Tensão de aderência	$> 0,8 \text{ MPa}$
---------------------	---------------------

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Fresh Mortar Density	$\sim 1,4 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Consumo	Dependendo da rugosidade da base e a espessura aplicada. Como orientação, $\sim 0,80 \text{ kg}$ de SikaWall®-200 Standard para 1 m^2 com 1 mm de espessura.

Espessura da camada	Máx. 1 mm
Temperatura ambiente	+5°C min. / +30°C máx.
Temperatura da base	+5°C min. / +30°C máx.
Tempo de vida útil da mistura (pot-life) ~ 180 minutos	
Tempo de secagem	~12 horas. Varia em função das condições ambientais, espessura e o tipo de suporte.
Tempo de espera / Repintura	O tempo de secagem é de 12 a 24 horas, dependendo da espessura. Pode-se pintar e lixar: ~ 24 horas (+20 °C).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

QUALIDADE DA BASE / PREPARAÇÃO

Limpa, seca e livre de poeira e sujidades, gorduras e partículas soltas. Quando de pinturas antigas, estas deverão estar bem aderentes, sem fissuras, descasques ou zonas soltas.

MISTURA

Misturar 2 partes de pó para 1 parte de água e amassar com um misturador helicoidal até obter uma pasta lisa e fácil de manusear.

APLICAÇÃO

SikaWall®-200 Standard pode ser aplicado com uma talocha metálica (liçosa) de forma a obter uma camada fina e homogénea.

Se a superfície de aplicação, se apresentar muito irregular ou rugosa, deve-se aplicar SikaWall®-270 Renovação previamente.

SikaWall®-200 Standard depois de seco, pode ser lixada a superfície com uma lixa fina para obter a textura desejada.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e eliminação de produtos químicos, os utilizadores devem consultar as respectivas Fichas de Dados de Segurança (FDS) mais recentes contendo os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
SikaWall®-200 Standard
Outubro 2018, Versão 01.01
020406010010000022

SikaWall-200Standard-pt-PT-(10-2018)-1-1.pdf

