

## SikaWall®-270 Renovation

Argamassa de gesso em pó para paredes interiores

### Descrição do produto

SikaWall® 270 Renovation é uma argamassa inorgânica, de aplicação manual e projectável para regularização e renovação de paredes interiores.

### Utilizações

- Regularização de paredes interiores com acabamento pintura texturada, pinturas plásticas, etc.
- Alisamento ou renovação de paredes interiores em gesso ou estuque.

### Características / Vantagens

- Grande aderência a suporte poucos absorventes.
- Boa aderência a substratos de gesso ou gesso cartonado.
- Grande poder de cobertura.
- Muito boa trabalhabilidade, fácil de regularizar, alisar e lixar.
- Acabamento fino com alta resistência ao risco.
- Aplicável em camada espessa.
- Secagem rápida.

### Certificados/ Boletins de Ensaio

Massa classificada como G3S2V0W0A0C0 segundo a EN 16566:2014.

### Dados do produto

#### Aspecto / Cor

Pó branco.

#### Fornecimento

Bolsas de 3,5 kg.  
Sacos de 15 kg.

#### Armazenagem e conservação

O produto conserva-se durante 12 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original não encetada. Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

### Dados técnicos

#### Base química

Produto de base gesso e vários aditivos.

#### Massa volúmica

~0,90 kg/dm<sup>3</sup> (pó).  
~1,45 kg/dm<sup>3</sup> (em fresco).

#### Espessura por camada

Máxima 3 mm.

#### Tempo de vida útil da mistura (*pot-life*)

~180 minutos a 20 °C.

#### Tempo de secagem

~12 horas. Varia em função das condições ambientais, espessura e o tipo de suporte.



---

**Propriedades físicas /  
Mecânicas**

---

**Aderência a suporte  
poroso EN 1542** > 0.84 MPa.

---

**Informação sobre  
o sistema**

---

**Consumo / Dosagem** Dependendo da rugosidade da base e a espessura aplicada.

Como orientação, ~0,80 kg de SikaWall® 270 Renovation para 1 m<sup>2</sup> com 1 mm de espessura.

---

**Qualidade da base** Limpa, seca e livre de poeira e sujidades, gorduras e partículas soltas. Quando no suporte existir uma pintura antiga, este deve estar bem aderente, sem fissuras ou materiais friáveis.

---

**Condições de  
aplicação/ Limitações**

---

**Temperatura da base** Mínima: +5 °C. / Máxima: +30 °C.

---

**Temperatura ambiente** Mínima: +5 °C. / Máxima: +30 °C.

---

**Instruções de  
aplicação**

---

**Relação de mistura** SikaWall® 270 Renovation + água potável (2:1).

---

**Mistura** Misture 2 partes de pó para 1 parte de água e amassar com um misturador helicoidal até obter uma pasta lisa e fácil de manusear.

Em seguida, deixar a mistura repousar 2 a 3 minutos para se obter uma melhor maturação da mistura.

---

**Aplicação** SikaWall® 270 Renovation pode ser aplicado com uma talocha metálica (liçosa) ou por projecção de forma a obter uma camada fina e homogênea.

Se o suporte tiver uma pintura texturada, é conveniente aplicar o produto em duas camadas.

Em pequenos buracos ou fissuras mais profundas, dever ser aplicado em várias camadas.

O SikaWall® 270 Renovation depois de seco, pode ser lixado com uma lixa fina para obter a textura desejada.

No sentido de consolidar e selar porosidade após a lixagem é necessária a aplicação de uma demão de SikaWall 08 Fixador antes de pintar ou aplicar papel de parede.

---

**Limpeza de ferramentas** Limpar todas as ferramentas e equipamento com água imediatamente após a utilização. Material curado/endurecido só pode ser removido mecanicamente.

---

**Tempo de secagem  
(+20° C)** O tempo de secagem é de 12 a 24 horas, dependendo da espessura. Pode ser pintado e lixado: ~ 24 horas (+20 °C).

---

**Notas**

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

**Risco e segurança****Medidas de segurança**

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respetiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

*"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".*

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA  
R. de Santarém, 113  
4400-292 V. N. Gaia  
Portugal

Tel.: +351 22 377 69 00  
Fax: +351 22 370 20 12  
prt.sika.com

